

IDROFIS SPECIALE

FIXATIV MURAL ACRILIC PE BAZA DE APA

cod 4700006

DESCRIERE

IDROFIS SPECIALE este un produs diluabil în apa pentru impregnarea superficială a suportului mural, indicat în deosebi pentru ciclurile de zugravire la interior.

IDROFIS SPECIALE are o putere de penetrare mare, capabil să satureze chiar și capilaritatea microscopică a suprafețelor tencuite. IDROFIS SPECIALE oferă un suport ideal pentru ancorarea straturilor ulterioare de vopsea, izolându-le de mediul alcalin propriu suporturilor din ciment și altor suporturi de acest fel.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
- Suprafețe de beton.
- Suprafețe din ghips și ghips-carton
- Zugraveli și învelisuri vechi de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful 'PREGATIREA SUPORTULUI'.

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer stiren-acrilic
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitate UNI 8902: 2200 ± 80 cps la 20 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Uscare (25 °C și 65% U.R.): superficială în 30-40 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența algelor tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugraveli vechi. Eliminați complet eventualele straturi ridicate de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitățile suportului și tratați gaurile, scorojile, crapăturile și denivelările cu TAMSTUCCO. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glasapir.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de IDROFIS SPECIALE 4700006.

- După cel puțin 4 ore aplicați produsul de finisare.

Suprafețe din beton:

- Curățați suprafețele cu o perie și eliminați eventualele straturi de zugraveli vechi care se exfoliază.
- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.
- Barele metalice ale armaturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grija și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.
- Refaceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticcontractie fibroranforsant 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticcontractie și anticarbonatare 9490120.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de IDROFIS SPECIALE 4700006.
- După cel puțin 4 ore aplicați produsul de finisare.

*(Diluțiile izolanților și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

INDICATIPENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Unele: pensula, rol și pistol.

- produsul va fi diluat în mod diferit în funcție de gradul de absorbție al suportului, cu cel puțin 6 parti apă la 1 parte de fixativ. Cantitatea corectă poate fi evaluată observând formarea unei patine opalescente pe suprafața tratată. O cantitate prea ridicată poate forma un strat compact care defavorizează aderența straturilor ulterioare de vopsea, în timp ce aplicarea unei cantități prea mici de fixativ face dificilă aplicarea și, prin urmare, crește consumul, diminuează capacitatea de ancorare a produsului de finisare și favorizează posibilele neuniformități de absorbție.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 50-60 mq/l pe suport cu un grad mediu de absorbție. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul specific pentru a determina consumul.

COLORAREA

IDROFIS SPECIALE

FIXATIV MURAL ACRILIC PE BAZA DE APA

cod 4700006

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE(Dir. 2004/42/EC)

Cat. H : Fonduri fixative (pe baza de apa) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

IDROFIS Contine max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ mural acrilic pe baza de apa.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica fixativul mural acrilic pe baza de apa IDROFIS SPECIALE 4700006, pe baza de rasina stiren-acrilica în particule fine, adecvat pentru impregnarea suporturilor murale în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizarea si punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezenta sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it