

# ANTICA CALCE PLUS

ÎNVELIS DECORATIV MINERAL CU EFECT PENSULAT PENTRU INTERIOR

seria 396

## DESCRIERE

ANTICA CALCE PLUS este un învelis mural pentru interior, pe baza de liant mineral, care permite obținerea unui finisaj decorativ ușor reliefat, bogat nuanțat, caracterizat de clarobscururi care pun în evidență încrucișările trasaturilor de pensula, puse în evidență prin slefuire.

Produsul formează un strat cu un grad mare de permeabilitate.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
  - Suprafețe din ghips-carton.
  - Zugrăveli și învelisuri vechi de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
  - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
  - Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.
- Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: var stins
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,48 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului: pastoasă
- Permeabilitatea la vaporii de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată,  $S_d=0,10$  m pentru o grosime de 0,6 mm.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 12 ore.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite și din ghips-carton:

Asigurați-vă ca suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar, aceasta trebuie refăcută sau consolidată cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 sau cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați eventualele eflorescențe prezente cu ajutorul unei perii sau prin spălare.

- Eliminați eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera vechi.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitățile suportului. Gaurile, scorbile, crapăturile și denivelările pot fi tratate cu TAMSTUCCO 9400006 sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110

- Curățați stucaturile și peticiunile cu glasapir.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Doar în cazul unor suprafețe foarte fărâmițate aplicați un strat IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apă sau de ATOMO 8840001 fixativ micronizat fără solvent.

- Pe suprafețe compacte, puțin absorbante, este posibilă aplicarea unui strat intermediar de MARCOTHERM PRIMER Cod 4740019 în scopul îmbunătățirii întinderii primului strat de ANTICA CALCE PLUS.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat, după care aplicați ANTICA CALCE PLUS conform modalităților prezentate în indicațiile de aplicare.

\*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Deoarece uscarea și carbonatarea produsului ANTICA CALCE PLUS, la fel ca în cazul tuturor produselor pe baza de var, sunt puternic influențate de condițiile de temperatură și umiditate, este recomandată aplicarea sa la temperaturi cuprinse între +10°C și +35°C și la o umiditate relativă a mediului de <75%.

- Dacă suportul nu necesită aplicarea unui fixativ, se recomandă totuși umezirea acestuia, pentru a preveni absorbția apei continuate de liant, în mod excesiv, de către zid.

- Unelte: pensula, drisca inox.

- Nr straturi: 2 straturi.

- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 10% apă.

Fiind un produs de natură minerală, vâscozitatea produsului ANTICA CALCE PLUS poate crește în timpul stocării; pentru revenirea la vâscozitatea inițială este suficientă agitarea cu un instrument mecanic.

Modalități de aplicare:

- Aplicați produsul nediluat cu pensula, cu mișcări încrucișate, lăsând trasaturile de pensula (tusele) în relief.

- După 12 ore, slefuiți doar suprafața în relief cu drisca sau nivelati cu un strat subțire de ANTICA CALCE PLUS, pentru a uniformiza suprafața slefuind totodată relieful tuselelor.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 0,4-0,6 kg/mp la 2 straturi și se referă la suprafețe netede și cu grad de absorbție mediu. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-un test preliminar pe suportul respectiv.

## COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

## DEPOZITAREA

# ANTICA CALCE PLUS

ÎNVELIS DECORATIV MINERAL CU EFECT PENSULAT PENTRU INTERIOR

seria 396

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L : vopsele pentru efecte decorative (pe baza de apa) : 200 g/l (2010)

ANTICA CALCE PLUS Contine max: 30 g/l VOC

- iritant
- risc de leziuni oculare grave.
- iritant pentru ochi si piele.
- a nu se lasa la îndemâna copiilor.
- evitati contactul cu ochii.
- în cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati un medic.
- utilizati manusi adecvate si protejati-va ochii/fata.
- Nu aruncati deseurile în retea de canalizare.
- În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta.

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Decoratiune de epoca.

Aplicatii pe suprafete interne pregatite deja ale învelisului mineral ANTICA CALCE PLUS seria 396, pe baza de var stins, în cel putin 2 straturi, conform consumului indicat.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei și cunoștințelor sale tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*