

MARMO ANTICO

ÎNVELIS MURAL MINERAL DECORATIV PENTRU EXTERIOR-INTERIOR CU EFECT DE TRAVERTIN

seria 960

DESCRIERE

MARMO ANTICO este un învelis mural mineral decorativ pentru exterior și interior, cu o permeabilitate ridicată, care permite obținerea unui finisaj cu aspect poros și brazdat care amintește de aspectul tipic al travertinului. MARMO ANTICO conferă suprafețelor exterioare monumentalitatea austeră, dar extrem de elegantă, a suporturilor lucrate în piatră, iar la interior uneste armonia estetică cu soliditatea funcțională.

MARMO ANTICO da naștere unui învelis cu o permeabilitate ridicată.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
 - Zugraveli vechi și învelisuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate.

- Din cauza naturii sale prevalent minerale nu se recomandă aplicarea produsului MARMO ANTICO pe zugraveli sintetice vechi (vopsele pe baza de apă lavabile cu cuarț și învelisuri plastice).
- Nu se recomandă utilizarea pe suprafețe din beton deoarece, din cauza permeabilității ridicate, produsul nu are o putere protectoare împotriva agresiunii anhidridelor carbonice, cauza principală a degradării betonului.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: var stins modificat
- Solvent: apă
- Granulometrie maximă a pudrei de marmură: 0,7 mm
- Vâscozitatea preparatului: consistentă pastoasă
- Permeabilitate la vaporii de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată, $S_d < 0,10$ m
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 2-3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 12 ore (în funcție de grosimea aplicată).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă ca suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența algelor tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și particule exfoliante din zugraveli vechi. Eliminați complet eventualele straturi de zugraveli desprinse de var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele prin periere.
 - Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
 - Curățați stucaturile și petecirile cu glasapir; eliminați praful.
 - Efectuați eventualele nivelări ale tencuiei cu RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 sau RASOMARC 9500150, în funcție de tipul suportului.
 - Doar în prezența suprafețelor deosebit de fărâmițoase aplicați un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apă. CA alternativă, pentru aplicările interioare aplicați fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001, iar la exterior fixativul fără solvent ATOMO 8840001.
 - În prezența fondurilor neomogene, cu zugraveli vechi, uniformizați în mod preventiv prin aplicarea fondului de legătură MARCOSIL GRIP 9310019 sau cu fixativul hidrodiluabil cu putere mare de acoperire MARCOTHERM PRIMER 4740019.
 - Aplicați MARMO ANTICO conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- *(Diluțiile izolanților și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Deoarece uscarea și carbonatarea produsului MARMO ANTICO, ca în cazul tuturor produselor pe baza de var, sunt puternic influențate de condițiile de temperatură și umiditate se recomandă aplicarea la temperaturi cuprinse între +10 °C și +35 °C și la o umiditate relativă a mediului de <75% .
 - Evitați aplicațiile sub acțiunea directă a soarelui.
 - Expunerea suprafețelor tratate cu produse de finisare pe baza de var la agenții atmosferici, ploaie, umiditate crescută, temperatură scăzută a mediului, poate genera fenomene de albire a finisării în timpul procesului de carbonatare. Acest fenomen poate deveni ireversibil în condiții extreme.
 - După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului, în mod normal (la 20 °C) după circa 72 ore.
 - Dacă suportul nu necesită un fixativ, se recomandă umezirea acestuia, pentru ca zidul să nu absoarbă în mod excesiv apă continuă în liant.
 - Unelte: drisca inox.
 - Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
 - Diluție: pregătit pentru utilizare.
- Modalități de aplicare:
- Aplicați o nivelare de fond pentru a uniformiza suportul;
 - După 12 ore aplicați un strat ulterior de produs pentru a obține grosimea adecvată;
 - După ce produsul aplicat începe să se întărească, aplicați cantități mici de produs, ud pe ud, comprimând suprafețele și compactându-le pentru a umple porozitățile.
 - Razuți suprafața cu lama uneltei, având grijă să mențineți ustensila perpendicular pe suprafața, pentru a realiza vinele produsului MARMO ANTICO.
 - Neteziți apoi produsul pentru a compacta suprafața.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

MARMO ANTICO

ÎNVELIS MURAL MINERAL DECORATIV PENTRU EXTERIOR-INTERIOR CU EFECT DE TRAVERTIN

seria 960

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.
- Consum indicativ: 2,5-3 kg/mp în 2 straturi. Consumul respectiv se refera la suprafete netede si cu grad mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv printr-o proba preliminara pe suportul în cauza.

COLORAREA

Culoarea poate fi obtinuta cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie, utilizând doar paste colorante pe baza de oxizi.

În cazul utilizarii unor marci diferite este recomandata amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferentele mici de nuanta.

În interventiile exterioare este recomandata întotdeauna utilizarea materialele de aceeași marca de la o muchie la alta. În cazul lucrurilor unde, din cazuri de forta majora, este indispensabila continuarea cu o noua marca pe același perete, nu uniti culorile. Pentru racord, utilizati eventualele întreruperi de continuitate ale suprafetei, plinte, muchii, santuri sau altele.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L : vopsele pentru efecte decorative (pe baza de apa) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)

MARMO ANTICO Contine max: 30 g/l VOC

- iritant
- risc de leziuni oculare grave.
- iritant pentru ochi si piele.
- a nu se lasa la îndemâna copiilor.
- evitati contactul cu ochii.
- în cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati un medic.
- utilizati manusi adecvate si protejati-va ochii/fata.
- Nu aruncati deseurile în rețeaua de canalizare.
- În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta.

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Învelis mural mineral decorativ pentru exterior/interior cu efect de travertin

Aplicati pe suprafete pregatite dinainte învelisul mural mineral decorativ MARMO ANTICO seria 960, pe baza de var stins, în cel puțin 2 straturi.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice sistematice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.