

# NEPTUNUS PRIMER H / SIL-TECH ISOLANTE ALL'ACQUA

FIXATIV SILOXANIC PENTRU EXTERIOR-INTERIOR

cod 0760230

## DESCRIZIONE

NEPTUNUS PRIMER H este un fixativ hidrosolubil pe baza de polisiloxani si rasini acrilice adecvat pentru impregnarea si consolidarea suporturilor minerale putin absorbante, înainte de zugravirea cu vopsele din linia NEPTUNUS. Ideal la interior pentru fixarea tencuielilor dezumidificatoare NEPTUNUS, înainte aplicarii sistemului de finisare NEPTUNUS.

Datorita naturii sale chimice, NEPTUNUS PRIMER H nu modifica permeabilitatea suportului, având totodata un puternic efect consolidant.

## INDICAZIONI UTILIZAZIONE

NEPTUNUS PRIMER H este indicat pentru impregnarea hidrofobizanta a suprafetelor minerale putin absorbante interne si externe, înainte zugravirii cu produse siloxanice din linia NEPTUNUS.

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform modalitatilor descrise în paragraful "PREGATIREA SUPORTULUI".

Nu se aplica pe suporturi proaspete si de natura alcalina, asteptati un timp adecvat de maturare, în general patru saptamâni.

Nu poate fi aplicat pe suporturi din ghips.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura liantului: copolimeri siloxanici modificati si rasini acrilice
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,00 \pm 0,03$  kg/l.
- Timp de scurgere UNI EN ISO 2431:  $30'' \pm 3''$  Coppa Iso n.3 la  $25^\circ\text{C}$
- Uscare (la  $25^\circ\text{C}$  si 65% U.R.): superficiala 2 h; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa circa 12 h.

## PREGATIRE SUPORTULUI

Suprafete tencuite:

- Asigurati-va ca suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.
- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele

eflorescente prezente.

- În prezenta zugravelilor vechi eliminati partile care se exfoliaza si nu adera perfect, iar straturile desprinse de zugraveli în var sau tempera trebuie îndepartate complet, spalând suprafata cu apa multa si razuind-o sau utilizând un aparat de spalat cu presiune.

- La interior nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorjelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.

- La exterior pot fi efectuate nivelari cu RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 sau RASOMARC 9500150, în functie de tipul de suport.

- Atât la interior, cât si la exterior, fisurile trebuie largite în mod adecvat si umplute cu ipsos sau produse analoge.

- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.

- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si aplicati un strat de NEPTUNUS PRIMER H diluat\* cu apa în raportul 1:2.

- Treceti la aplicarea sistemului de finisare cu un produs din linia NEPTUNUS.

\*(Diluțiile izolanului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv.)

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni di mezzo e di supporto:

Temperatura mediului: Min.  $+8^\circ\text{C}$  / Max.  $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea relativa a mediului:  $<75\%$

Temperatura suportului: Min.  $+5^\circ\text{C}$  / Max.  $+35^\circ\text{C}$

Umiditatea suportului:  $<10\%$

- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.

- Unelte: pensula, rol

- Dilutie: 1 parte de fixativ cu 2 parti apa

- Protejati (acoperiti) suprafetele din sticla, ceramica si materiale plastice.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: 18-20 mp/l per strat. Consumul respectiv se refera la aplicarea pe un suport cu grad mediu de absorbtie. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

## COLORAZIONE

-----

## DEPOSITAZIONE

Temperatura maxima de conservare:  $+30^\circ\text{C}$

Temperatura minima de conservare:  $+5^\circ\text{C}$

A se pastra în locuri ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura

# NEPTUNUS PRIMER H / SIL-TECH ISOLANTE ALL'ACQUA

FIXATIV SILOXANIC PENTRU EXTERIOR-INTERIOR

cod 0760230

adecvata: 1 an.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H : primeri fixativi (pe baza de apa) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

NEPTUNUS PRIMER H Contine max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Izolant siloxanic pentru exterior-interior

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica primerul consolidant siloxanic NEPTUNUS PRIMER H, pe baza de polimeri siloxanici, adecvat pentru impregnarea hidrofobizanta a suprafetelor minerale, cu efect consolidant pe suporturile farâmicioase.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa de prezentare sunt furnizate pe baza de experiență și cunoștințe tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentăm anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it