

GRIP 025

Fond de umplere uniformizant acrilic

Cod 4780019

DESCRIERE

GRIP 025 este un produs de fond pigmentat pe baza de dispersii acrilice în apă, aplicabil cu pensula sau cu rolul.

Formula sa speciala permite obtinerea unei mari puteri de umplere si mascare a imperfectiunilor suportului, restabilind "efectul de tencuiala".

Este indicat chiar si pentru interventii pe placi din ghips carton în cazul în care este necesara finisarea cu efect de tencuiala.

GRIP 025 este un fond adecvat pentru învelisuri spatulate; este indicat de asemenea pentru uniformizarea peretilor cu microfisuri.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din ghips si ghips carton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante
- Nu poate fi utilizat ca fond pentru cicluri minerale (var si silicati).

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform modalitatilor descrise în paragraful 'PREGATIREA SUPORTULUI'.

Nu se aplica pe suporturi proaspete si de natura alcalina, asteptati un timp adecvat de maturare, în general patru saptamâni.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1.55 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 36000 ± 3200 cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Granulometrie medie: 0,25 mm
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala 1 ora; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile exfoliate din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

Suprafete tencuite:

- La interior nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scojelijele, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.

- Sigilati fisurile cu STUCCOFACILE 9560019 sau cu produse de sigilare adecvate

- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- În prezenta suporturilor farâmicioase sau în cazul unor neomogenitati puternice ale suprafetei aplicati un strat de ATOMO 8840001 fixativ micronizat fara solvent pe baza de apa.

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si aplicati un strat de GRIP 025, conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

Suprafete din ghips si ghips carton:

- La interior nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scojelijele, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.

- Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate

- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixati cu un strat de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si aplicati un strat de GRIP 025, conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

*(Dilutiile izolanului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitati aplicarea în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.

- Dupa aplicare suprafetele exterioare trebuie protejate de ploaie si umiditate pâna la uscarea completa a produsului, în mod normal (la 20 °C) dupa aproximativ 48 de ore.

- Unelte: pensula, rol.

- Dilutie: cu 30-40% apa;

- Amestecati produsul înainte de aplicare.

- Nr. straturi: cel putin 1 strat.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: 5-7 mp/l per strat pe suporturi cu grad mediu de porozitate. Este indicata efectuarea unei probe practice

GRIP 025

Fond de umplere uniformizant acrilic

Cod 4780019

pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil alb. GRIP 025 poate fi colorat cu pastele din Sistemul Colorimetric Marcromie și cu coloranții COLORADO seria 548, cu până la maximum 5%.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. G: primeri (pe baza de apă): 30 g/l (2010)

GRIP 025 conține max: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeurile speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea murală de fond, acrilică, cu efect de tencuială.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică GRIP 025 cod 4780019, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasă, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa de prezentare sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentarea anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.