

EUROCAP 120

ADEZIV MINERAL SILANIZAT

DESCRIERE

Adeziv/finisant mineral în pulbere silanizat și întărit cu fibră poliuretanică, pe bază de lianți hidraulici, încărcături minerale secționte și aditivi specifici.

Indicat pentru realizarea sistemelor de izolație termică, fie pentru lipirea panourilor de polistiren expandat, fie pentru succesiva finisare /fixare cu plasă.

PROPRIETĂȚI

- Bună aderență pe fonduri de ciment, tencuială, zidărie sau învelișuri mai vechi
- Grație formulei sale particulare, permite execuția fie a lipirii, fie a finisajului.
- Consistența pastoasă, permite aplicarea produsului fără prelinsături sau desprinderi
- Se aplică în straturi cu grosime între 1 și 5 mm
- Produs silanizat, deci și hidrorepellent, dar în același timp transpirant
- Absența fisurilor de retragere
- Scăzut modul elastic
- Aplicabil la fel cu tencuielile

DATE TEHNICE

Aspect: pulbere gri/albă

Greutate specifică: 1,4 cca

Greutate specifică a amestecului pregătit pt. întrebuințare: 1,6

Dimensiunea maximă a elementelor inerte: < 750 μ m

Grosimea maximă pe mână: 5 mm

Apa pt. amestec: 18%

Viață utilă: min. 4 ore, la 20 ° C

Consum teoretic (de produs în pulbere):

- Lipirea întregii suprafețe: 2,5-3,5 kg/mp
- Lipirea în puncte: 1,8-2,8 kg/mp
- Finisarea plasei: 2,5 -3,5 kg/mp

Temperatura de aplicare: de la +5°C la +35°C

APLICARE

Pregătirea suprafețelor

Suprafețele trebuie să fie curate și compacte. Îndepărtați toate părțile incoerente și friabile, prin spălare cu presiune, cu pompa de apă. Eliminați orice urmă de praf prin aspirare sau spălare și orice urmă de grăsimi sau mizerie în general.

Curățarea și protejarea fierului din armătură

Fierul din armătură ce iese la suprafață trebuie curățat, posibil prin sablare sau măcar prin periere; după care aplicați o substanță specială pentru beton ce conține inhibitori de coroziune pe bază organică, cu rol și de promotor de aderență între barele de armătură și cimentul de recuperare (EUROCRET FERRO).

Amestecați produsul cu apa necesară până la obținerea unei paste omogene și fără cocoloașe.

Aplicați cu mistria, spatula zimțată sau gletiera de oțel. Se recomandă umezirea suportului înainte de aplicarea produsului, în special în perioadele calde.

RECOMANDĂRI

Nu aplicați produsul în condiții atmosferice critice (temperaturi superioare la 35 °C, inferioare la 5°C, pe suporturi înghețate sau supuse amenințării ploii sau înghețului).

Nu aplicați pe neregularități ale suportului superioare la 5 mm sau fonduri neconsistente sau sfărâncioase.

AMBALAJ

Saci de 25 kg.

ÎNMAGAZINARE

6 luni în saci perfect sigilați, în loc protejat.

SIGURANȚA

Materiile prime ale produselor noastre au fost alese cu grijă pentru a avea un scăzut impact ambiental și pentru a garanta siguranța celor care le întrebuințează. Produsele ce conțin lianți de ciment, prin Directiva CE 1999/45/CE, modificată de Directiva 2001/60/CE, sunt considerate iritante, astfel, trebuie respectate următoarele Recomandări și comportamente de Siguranță:

- R36/37/38 Iritant pt. ochi, căile respiratorii și piele
- S2 Țineți departe de la îndemâna copiilor
- S22 Nu respirați pulberile
- S24/25 Evitați contactul cu ochii și pielea
- S26 În cazul contactului cu ochii, spălați imediat și din abundență cu apă și consultați medicul
- S36/37 Folosiți echipament protectiv adaptat
- S46 În caz de ingestie consultați imediat medicul și arătați -i ambalajul sau eticheta
- S29 Nu aruncați resturile în canalizări

Indicațiile, informațiile și recomandările conținute în această fișă tehnică se bazează pe probe și experiențe practice și de laborator pentru întrebuințarea optimă a produselor noastre, dar nu pot fi decât generale. Ținând cont de diversele condiții în care se operează pe șantiere, fabrica noastră, chiar dacă garantează calitatea produselor proprii, declină orice responsabilitate față de aplicarea acestora.