

NEPTUNUS CONSOLIDANTE / AQUASIL CONSOLIDANTE

FIXATIV SILOXANIC ANTI-SARE PENTRU TENCUIELI NEPTUNUS

cod 0720230

DESCRIERE

NEPTUNUS CONSOLIDANTE este un produs pe baza de polisiloxani dizolvati în solvent, adecvat pentru impregnarea si consolidarea tencuielilor NEPTUNUS, înaintea vopsirii cu vopselele NEPTUNUS.

NEPTUNUS CONSOLIDANTE se caracterizeaza printr-o buna penetrare a suportului si reactioneaza cu compusii minerali, creând o zona hidrofoba care nu permite absorbtia apei si, în consecinta, aparitia sarurilor si eflorescentelor la suprafata suportului.

Datorita naturii sale chimice, NEPTUNUS CONSOLIDANTE nu modifica permeabilitatea mortarelor dezumidificatoare, având totodata un bun efect de consolidare.

INDICATIDE UTILIZARE

NEPTUNUS CONSOLIDANTE este indicat pentru impregnarea hidrofobizanta a nivelarilor cu mortarele dezumidificatoare NEPTUNUS.

Nu poate fi aplicat pe suporturi din ghips sau suprafete tratate deja cu vopsele sintetice. Nu se recomanda utilizarea sa pe beton si pe suporturi putin absorbante în general.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimeri siloxanici modificati.
- Solvent: distilati de petrol
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,04$ kg/l.
- Timp de scurgere UNI EN ISO 2431: $30'' \pm 3''$ Coppa Iso n.3 la 25 °C
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): 2 h superficiala; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa circa 12 h.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suporturi de dezumidificat cu sistemul NEPTUNUS:

- Zidul trebuie curatat complet de tencuiala.
- În prezenta umiditatii, eliminati stratul vechi de tencuiala pâna la 50 de cm în jurul fâsiei de umiditate evidenta.
- Eliminati eventualele scorjeli si/sau eflorescente saline prin periere si spalare cu apa, utilizând, de preferat, un aparat de spalare cu apa sub presiune.
- Pe suportul uscat aplicati un strat de NEPTUNUS ANTISALE cod 0700240 conform modalitatilor descrise în fisa tehnica a produsului.
- Asteptati de ore dupa care aplicati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 în 2 faze (conform modalitatilor descrise în fisa tehnica a produsului):
Faza 1) Executia spritului de fixare:
Amestecati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE în mixerul mecanic timp de circa 1 minut cu NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO cod 0700250 în procent de 20% (5 litri la un sac de 25 kg). Aplicati amestecul, foarte lichid si omogen, în sprit pe suprafata, fara a o acoperi complet (acoperiti

maximum 60% din suprafata întreaga). În aceasta faza consumul mortarului este egal cu circa 7-8 mp la un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE

Faza 2) Executia tencuiei difuzive:

- Dupa cel putin 1 ora de la aplicarea spritului de fixare, aplicati NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE amestecat cu 17-19% apa.
- Dupa 24 de ore de la faza precedenta, umeziti suportul si aplicati NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.
- Dupa cel putin 20 de zile aplicati un strat de NEPTUNUS CONSOLIDANTE 0720230 Fixativ anti-sare diluat cu 15-20% diluant sintetic. Pentru fixarea suprafetelor constituie din tencuieli traditionale utilizati NEPTUNUS PRIMER H 0760230 izolant siloxanic pentru exterior-interior.*
- Treceti apoi la aplicarea sistemului de finisare cu un produs din linia NEPTUNUS.

*(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv.)

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
- Produsul poate fi aplicat cu pensula.
- Dilutie cu Diluant Sintetic 5210011: pe tencuieli traditionale diluati cu 40-50%; pe tencuieli dezumidificante diluati cu 15-20%.
- Protejati (acoperiti) suprafetele din sticla, ceramica si materiale plastice.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Diluant Sintetic 5210011 imediat dupa utilizare.
- Consum indicativ: 4-4,5 mp/l

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
A se pastra în locuri ferite de umiditate.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 1 an.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

NEPTUNUS CONSOLIDANTE / AQUASIL CONSOLIDANTE

FIXATIV SILOXANIC ANTI-SARE PENTRU TENCUIELI NEPTUNUS

cod 0720230

Cat. H : primeri fixativi (pe baza de solvent) : 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

NEPTUNUS CONSOLIDANTE Contine max.: 750 g/l VOC

Nociv - periculos pentru mediu

- inflamabil.

- toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic.

- nociv: poate afecta plamânii în caz de înghitire.

- expunerea la vapori poate provoca uscarea si craparea pielii.

- inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si vertij.

- nu pastrati în apropierea alimentelor, mâncare pentru animalelor sau bauturilor.

- nu respirati vaporii.

- Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare.

- în caz de incendiu utilizati extinctoare cu spuma, pulbere chimica sau CO₂ - nu utilizati apa

- utilizati doar în locuri bine ventilate.

- Nu aruncati în mediul înconjurator. Vezi instructiunile speciale / fisele informative de siguranta.

- în caz de înghitire nu provocati voma: consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

- a nu se lasa la îndemâna copiilor

Contine:

Nafta (petroliera) grea hidrodesulfurata

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare

Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Primer consolidant siloxanic.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica primerul consolidant siloxanic NEPTUNUS CONSOLIDANTE cod 0720230, pe baza de polimeri siloxanici dizolvati în solvent adecvat pentru impregnarea hidrofobizanta a suprafetelor minerale, cu efect consolidant pe suporturi farâmicioase.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezenta sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA