

# MARCOSIL PRIMER / MARCOSIL ISOLANTE

IMPREGNANT MURAL PE BAZA DE SILICATI

cod 0750030

## DESCRIERE

MARCOSIL PRIMER este un impregnant pe baza de silicati de potasiu modificati, specific pentru impregnarea si consolidarea suprafetelor murale înainte de tratarea cu vopsele sau învelisuri pe baza de silicati.

MARCOSIL PRIMER reactioneaza chimic cu suportul pe care a fost aplicat prin procesul de "silicatizare". Astfel, acesta consolideaza si uniformizeaza absorbtile, permitând obtinerea unor finisaje omogene.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli pe baza de var.
- Tencuieli pe baza de mortar sau echivalenti ai mortarului.
- Nu poate fi aplicat pe ghips si ghips carton, pe vopsele vechi si învelisuri de natura organica.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: silicat de potasiu stabilizat modificat cu dispersie acrilica
- Greutate specifica:  $1,07 \pm 0,03$  kg/l
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R): superficiala în circa 1 ora, completa în 24 ore, poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 12 ore.

## PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete tencuite:

- Asigurati-va ca suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.
- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente .
- Zugravelile sintetice vechi trebuie eliminate complet.
- Nivelati neregularitatile suportului cu BETOMARC 9450150 sau RASAMIX 9440160 sau RASOMARC 9500150, în functie de tipul de suport.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.
- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si aplicati MARCOSIL PRIMER conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:  
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea relativa a mediului: <75%  
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea suportului: <10%

- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.

- Ca toate produsele anorganice, MARCOSIL PRIMER este extrem de sensibil la conditiile de mediu si suport, fiind prin urmare oportuna respectarea normelor de aplicare indicate.

- Unelte: pensula.

- Amestecati produsul înainte de aplicare.

- Diluati cu aproximativ 100% apa si aplicati cu pensula pe suprafete, evitând scurgerea produsului. Dilutia trebuie stabilita în functie de tipul de absorbtie al suportului, în cazul suprafetelor foarte farâmicioase diminuatii dilutia si, daca este necesar, aplicati 2 straturi de izolant.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- În timpul aplicarii protejati (acoperiti) suprafetele din sticla, ceramica, materiale plastice, metal sau pietre naturale.

- Consum indicativ: 8-10 mq/l pe suporturi cu porozitate medie. Este indicata efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

## COLORAREA

-----

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri ferite de umiditate.

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 1 an.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H : primeri fixativi (pe baza de apa) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

MARCOSIL PRIMER Contine max.: 30 g/l VOC

Iritant

- iritant pentru ochi si piele.
- a nu se lasa la îndemâna copiilor.
- utilizati manusi adecvate.
- protejati-va ochii si fata.
- în cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati un medic.
- în caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat în conformitate cu normele de igiena si siguranta în vigoare.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Izolant impregnant pe baza de silicati.

# MARCOSIL PRIMER / MARCOSIL ISOLANTE

IMPREGNANT MURAL PE BAZA DE SILICATI

cod 0750030

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica MARCOSIL PRIMER cod 0750030, pe baza de silicati de potasiu stabilizat si liant organic, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... la mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezenta sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecăruia în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișe precedente. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it