

H-REP SILOSSANICO / SIL-TECH IDROREPELENTE

PROTECTOR SILOXANIC PE BAZA DE APA PENTRU EXTERIOR/INTERIOR

cod 080001

DESCRIERE

H-REP SILOSSANICO este un protector hidrofug, hidrosolubil, pe baza de emulsie de alchil-alcoxi-silani si siloxani non filmogeni.

Confera suprafetelor o rezistenta ridicata la substante bazice si la agentii atmosferici.

H-REP SILOSSANICO dezvolta foarte rapid o putere de hidrofugare superficiala, reducând drastic absorbtia apei de catre suprafete si împiedicând formarea petelor albicioase inestetice provocate de sarurile hidrosolubile din ziduri.

H-REP SILOSSANICO nu modifica permeabilitatea si aspectul initial al suportului.

INDICATIDE UTILIZARE

Adecvat pentru tratamentul suprafetelor verticale interioare si exterioare, în orice conditie de expunere climatica si ambientala. Poate fi aplicat pe suporturi minerale si pietroase absorbante, suprafete din beton, beton celular, ciment armat, gresie si calcar, tencuieli si caramizi aparente.

- Nu poate fi aplicat pe zugraveli vechi sau învelisuri organice.
- Nu poate fi aplicat pe suporturi neabsorbante (marmura lucioasa, granit) si ghips.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Emulsie de alchil-alcoxi-silani si siloxani
- Solvent: apa.
- Aspect: lichid transparent.
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.00±0.05 kg/l.
- Uscare (25 °C si 65% U.R.): totala dupa 24 de ore
- VOPSIRE ULTERIOARA: Nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare de vopsea.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete din material pietros sau caramizi:

- Stergeti de praf si curatati suprafetele; în prezenta patinei de murdarie, cruste superficiale, exfolieri, etc, efectuati curatirea cu spalare cu apa sub presiune, prin hidrosablare, microsablare sau curatare chimica. Se recomanda efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente metode si tipuri de curatare.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu COMBAT 222 detergent 4810222 si cu COMBAT 333 asanator 4810333 (vezi fisele tehnice respective).
- Pe suportul uscat aplicati H-REP SILOSSANICO în mai multe straturi, umed pe umed, pâna la saturare.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, pistol
- Dilutie: pregatit pentru utilizare.
- În aplicarile cu pistolul utilizati injectoare de 1,2-1,4 mm diametru si presiuni de 2-2,5 kg/mp.
- Nr. straturi: produsul va fi aplicat în mai multe straturi, umed pe umed, pâna la saturare, evitând scurgerea produsului.
- produsul își exercita actiunea hidrofuga dupa o zi de la aplicare.
- Protejati suprafetele tratate împotriva ploii timp de cel puțin 24 de ore de la aplicare .
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu apa, imediat dupa utilizare.

- Consum indicativ: variabil în functie de gradul absorbtie al suportului. Se recomanda efectuarea de teste preliminare.

Consumuri indicative:

- Beton 0,25-0,4 l/mq
- Pietre naturale 0,3-1,2 l/mq
- Caramizi aparente 0,6-1,0 l/mq
- Tencuieli min. 0,5-0,8 l/mq

COLORAREA

DEPOZITAREA

- Temperatura maxima de conservare: +30 °C
- Temperatura minima de conservare: +5 °C
- Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 1 an

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006. Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati reziduurile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector hidrosolubil fara solventi, cu efect hidrofugant, pe baza de emulsie de alchil-alcoxi-silani si siloxani non filmogena. Pe suprafete absorbante exterioare si interioare pregatite dinainte se aplica H-REP SILOSSANICO Cod. 080001 în cantitatea determinata de gradul de absorbtie al suportului. Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp

H-REP SILOSSANICO / SIL-TECH IDROREPELENTE

PROTECTOR SILOXANIC PE BAZA DE APA PENTRU EXTERIOR/INTERIOR

cod 0800001

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it