

UNIMARC VERNICE

LAC DILUABIL ÎN APA POLIURETANIC PENTRU LEMN DESTINAT INTERIOARELOR

cod 3160619

DESCRIERE

UNIMARC VERNICE este un produs monocomponent diluabil în apa, utilizabil pentru lacuirea pavimentelor și produselor din lemn destinate interioarelor.

Pentru a corespunde cât mai bine acestei destinații, produsul a fost formulat în așa fel încât să fie ușor de aplicat și să aibă o bună dilatare, rezistentă la agenții chimici prezenți în ceara și detergenți, precum și un efect sporit antiblocking.

Produsul se usuca rapid, reducând timpii de lacuire a suportului. Pelicula uscată are o duritate ridicată și o elasticitate optimă, conferind un aspect semilucios suprafeței tratate.

UNIMARC VERNICE poate fi aplicat pe vopsele diluabile în apa lavabile, caracterizate de o aderență bună, pentru a îmbunătăți performanța peliculei.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Produse din lemn pentru interior, noi sau deja lacuite, precum: parchet, plinte, panouri, diverse obiecte unde este necesară o duritate mare a suprafeței.

ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor întunecate aplicați fondul izolanț UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod 3080001/0019

Aplicarea pe vopsea albă poate altera intensitatea albului.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: dispersie apoasă poliuretanică-acrilică

- Solvent: apă

- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,05 \pm 0,05$ kg/l

- Vâscozitate UNI 8902: 500 ± 100 cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)

- Stralucire UNI EN ISO 2813: 30 ± 5 , unghi de aplicare 60°

- Uscare (25 °C și 65% U.R.): superficială în 45 min; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn nou sau reînnoit:

- Slefuiți ușor cu glaspapir pentru a elimina fibrele ridicate ale lemnului.

- Eliminați eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.

- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.

- Pentru a reînșufletii sau schimba nuanța suportului aplicați 2 straturi de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO seria 313 în culoarea dorită.

- Slefuiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de UNIMARC VERNICE (primul strat diluat cu 10-20% apă), slefuind între un strat și celălalt pentru a elimina fibrele ridicate.

Suprafețe în lemn lacuite deja:

- Slefuiți pentru a elimina fibrele ridicate ale lemnului.

- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și slefuiți toate suprafețele vopsite deja.

- Eliminați eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.

- Slefuiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de UNIMARC VERNICE slefuind între un strat și celălalt pentru a elimina fibrele desprinse.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Unele: pensula, pistol și rol.

- Cel mai bun rezultat pe suprafețe mari este obținut aplicând produsul cu rolul de lână cu par scurt.

- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.

- Produsul este pregătit pentru utilizare în cazul aplicării cu pensula sau cu rolul. Pe lemnul nou diluați primul strat cu 15-20%, iar pentru al doilea utilizați produsul ca atare.

- Pentru aplicările cu pistolul, diluați produsul cu 15% apă.

- Aplicați produsul în straturi succesive, la interval de cel puțin 4 ore.

- Nr. straturi: se aplică 2 straturi de produs. Pentru a obține un grad mai mare de umplere, se recomandă aplicarea a 3 straturi.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu apă.

- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbție.

COLORAREA

Produsul este disponibil în versiunea transparentă.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. E : lacuri și produse de impregnare pentru lemn pentru finisare interne/externe (pe baza de apă) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

Cat. I : vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (pe

UNIMARC VERNICE

LAC DILUABIL ÎN APA POLIURETANIC PENTRU LEMN DESTINAT INTERIOARELOR
cod 3160619

baza de apa) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
UNIMARC VERNICE Contine max.: 100 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Lac diluabil în apa poliuretanic monocomponent pentru suprafete interne din lemn.

Pe suprafete interioare din lemn pregatite dinainte se aplica lacul diluabil în apa poliuretanic UNIMARC VERNICE cod 3160619, pe baza de dispersie apoasa poliuretanic-acrilica, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizarea si punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice si stiintifice. Compania nu îsi poate asuma totusi nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vã recomandam întotdeauna sã verificati dacã produsul este adecvat fiecãruia caz în parte. Prezenta anuleazã înlocuiește orice fisa precedentã. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistentã Tehnicã.