

# UNIMARC FINITURA LEGNO

LAC PROTECTOR TRANSPARENT DILUABIL ÎN APA INODOR PENTRU EXTERIOR SI INTERIOR

cod 3180638/819

## DESCRIERE

UNIMARC FINITURA LEGNO este un lac diluabil în apa pentru protejarea și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn.

Liantul pe baza de copolimer acrilic și absorbanti speciali ai razelor UV permite utilizarea produsului chiar și la exterior, în condiții de expunere puternică la agenții atmosferici și la razele solare.

Pelicula produsă în urma aplicării este caracterizată de o acoperire optimă și deosebit de elastică, rămânând nealterată în ciuda variațiilor structurale naturale ale lemnului.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafețe exterioare și interioare din lemn:

Suprafețe din lemn noi, vechi și deja lacuite precum lambriuri, mansarde, ferestre, balcoane, palisade, obloane, scări.

ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor de culoare închisă aplicați fondul izolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasina acrilica în dispersie apoasa
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00 - 1,10 kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902:  $800 \pm 75$  cps a 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Stralucire UNI EN ISO 2813:  
.3180819 lucioasa: >85, unghi de măsurare 60°  
.3180638 satinata:  $20 \pm 5$ , unghi de măsurare 60°
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 1 ora; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

## PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafețe de lemn nou sau decapat:

- Smirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
- Pe lemn cu o absorbție neregulată, tânăr sau uscat, aplicați un prim strat de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolor 3130300, diluat cu 20-30% apă.
- La exterior, pentru a spori gradul de protecție a suportului, se recomandă aplicarea a 2 straturi de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO seria 313 colorat.
- Smirgluiți suprafețele exterioare după care aplicați 2 straturi de UNIMARC FINITURA LEGNO, smirgluind între un strat și altul pentru a elimina fibrele desprinse
- La interior pot fi aplicate direct 2 straturi de UNIMARC FINITURA LEGNO, smirgluind între un strat și altul.

Suprafețe din lemn lacuit:

- Slefuiți pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și slefuiți toate suprafețele vopsite deja .
- Eliminați eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
- Pe lemn cu o absorbție neregulată, tânăr sau uscat, aplicați un prim strat de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO incolor 3130300, diluat cu 20-30% apă.
- La exterior, pentru a spori gradul de protecție a suportului, se recomandă aplicarea a 2 straturi de UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO seria 313 colorat.
- Smirgluiți suprafețele exterioare după care aplicați 2 straturi de UNIMARC FINITURA LEGNO, smirgluind între un strat și altul pentru a elimina fibrele desprinse.
- La interior pot fi aplicate direct 2 straturi de UNIMARC FINITURA LEGNO, smirgluind între un strat și altul.

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:  
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea relativă a mediului: <75%  
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensula, pistol.
- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.
- Produsul este pregătit pentru utilizare.
- În aplicările cu pistolul diluați produsul cu maximum 5% apă.
- Aplicați produsul ca atare în straturi succesive la interval de cel puțin 6 ore.
- Nr. straturi: în aplicările la interior și în condiții de mediu nu foarte severe se aplică 2 straturi de produs; în caz contrar și pe lemn nou se recomandă aplicarea în 3 straturi.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbție.

## COLORAREA

Produsul este compatibil cu pastele colorante din sistemul colorimetric Marcromie (până la maximum 5%).

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C  
Temperatura minimă de conservare: +5 °C  
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura

# UNIMARC FINITURA LEGNO

LAC PROTECTOR TRANSPARENT DILUABIL ÎN APA INODOR PENTRU EXTERIOR SI INTERIOR

cod 3180638/819

adekvata: 3 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. E : lacuri si impregnanti pentru lemn pentru finisaje interne/externe (pe baza de apa) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC FINITURA LEGNO Contine max.: 130 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Lac protector transparent pentru interioare-exterior.

Pe suprafete din lemn pregatite dinainte se aplica lacul protector transparent pentru interioare-exterior UNIMARC FINITURA LEGNO cod 3180638/3180819, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasa, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul ca toate informatiile din fisa reprezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice si stiintifice. Compania nu îs poate asuma totusi nici o raspunde pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vã recomandam în totdeauna sa verificati dacã produsul este adecvat fiecarui caz în parte. Prezenta anuleazã si înlocuiește orice fisa precedentã. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistentã Tehnica.*