

FUMEX 1 PRIMER

FIXATIV ANTIPATA HIDROSOLUBIL INODOR PENTRU INTERIOARE

cod 4460001

DESCRIERE

FUMEX 1 PRIMER este un fixativ alb semiopac, specific pentru tratamentul preventiv al zidurilor patate de nicotina, cafea, grasimi alimentare (ulei prajit), vin, carioca, cerneala, funingine, etc, înaintea vopsirii cu FUMEX 2 FINITURA.

Usor de întins si cu o uscare rapida, FUMEX 1 PRIMER este capabil sa absoarba componentele petelor fara ca acestea sa mai apara la suprafata.

Datorita utilizarii rapide si facile, interventia cu FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2 FINITURA este indicata în special pentru zugravirea localurilor publice, barurilor, pizzeriilor, etc, în special pe suprafetele cele mai expuse la depunerile de murdarie (ex. în apropierea cafetierei, cuptorului, termosifoanelor, etc.)

Eventuala vopsire ulterioara cu vopsele diluabile în apa nespecifice nu garanteaza acoperirea completa si eficienta a petelor.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuiele noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Suprafete din ghips si ghips carton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform modalitatilor descrise în paragraful "PREGATIREA SUPORTULUI".

Nu aplicati pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: Copolimer din rasini sintetice modificate în dispersie apoasa.

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03$ kg/l

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 1250 ± 250 cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)

-Aspect: alb semiopac.

-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 2 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete tencuite, din ghips si ghips carton:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.

- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminati prin periere sau spalare eventualele eflorescente prezente si partile exfoliate din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.

- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorjelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curatati stucaturile si petecirile cu glaspapier; eliminati praful.

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si aplicati un strat de FUMEX 1 PRIMER diluat cu 10-15% apa.

- Aplicati apoi FUMEX 2 FINITURA.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensula, rol.

- Nr. straturi: 1.

- Dilutie: cu 10% apa.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu apa.

- Consum indicativ: 18-20 mp/l per strat. Consumul respectiv se refera la suporturi netede si cu grad mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv cu o proba preliminara pe suportul în cauza.

- Pentru o eficienta maxima a sistemului se recomanda întotdeauna curatarea suportului (cu apa sau cu peria) pentru eliminarea depunerilor de substante care pot limita aderența.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. I : vopsele monocomponente cu performante ridicate (pe baza de apa) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

FUMEX 1 Contine max.: 140 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul

FUMEX 1 PRIMER

FIXATIV ANTIPATA HIDROSOLUBIL INODOR PENTRU INTERIOARE

cod 4460001

sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ hidrosolubil anti-pata inodor.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica FUMEX 1 PRIMER cod 4460001, pe baza de rasini sintetice modificate în dispersie apoasa, într-un strat, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa de prezentare sunt furnizate pe baza de experiențe și cunoștințele tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentarea nu înlocuiește oricare fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.