

PREPARA

ISOLANTE PIGMENTATO

cod 4710019

DESCRIZIONE

Fixativ diluabil în apă, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasa, adecvat pentru impregnarea superficial a suportului mural, indicat pentru ciclurile de zugravire exterioare, în special peste învelisuri plastice, si interioare, în special pentru pregătirea ghips-cartonului.

PREPARA are o putere mare de penetrare, fiind capabil sa satureze chiar si capilaritatea microscopica a suprafetelor cu tencuili puțin absorbante.

Fiind pigmentat, PREPARA confera o acoperire initiala a suportului, permitând o acoperire totala cu un numar mic de straturi de vopsea de finisare.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuiele noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din beton.
- Suprafete din ghips si ghips carton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Nu se recomanda aplicarea pe stucaturi si suporturi vopsite deja, cu straturi groase si vechi de tempera.

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform modalitatilor descrise în paragraful "PREGATIREA SUPTULUI".

Nu aplicati pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasa
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,50 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 8000 ± 400 cps la 25°C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Uscare (25°C si 65% U.R.): superficiala în 30-40 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore.

PREGATIREA SUPTULUI

Suprafete murale:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile decojite din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.
- La interior nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile,

scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; curatati stucaturile si peticirile cu glaspapier.

- Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
 - Efectuati eventualele nivelari cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, în functie de tipul de suport.
 - Pe suprafete curate si uscate aplicati un strat de PREPARA.
 - Dupa cel puțin 4 ore aplicati produsul de finisare.
- *(Dilutiile izolanului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
Umiditatea relativa a mediului: $<75\%$
Temperatura suportului: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
Umiditatea suportului: $<10\%$
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, rol, aplicator airless.
- Dilutie: la aplicarea cu pensula/rol cu 30-40% apa.
- În aplicariile cu aplicatorul airless dilutia difera în functie de aparat si de presiunea utilizata.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat. Consumul respectiv se refera la aplicarea pe un suport cu grad mediu de absorbtie. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil în alb si poate fi colorat cu ajutorul pastelor colorimetrice din Sistemul Colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu colorantii COLORADO seria 548 în culori deschise. Folositi un volum de paste tintometrice de maxim 5%.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: $+30^\circ\text{C}$
Temperatura minima de conservare: $+5^\circ\text{C}$
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. G : fond (pe baza de apa) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
PREPARA Contine max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul

PREPARA

ISOLANTE PIGMENTATO

cod 4710019

conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Izolant pigmentat.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica izolantul pigmentat PREPARA cod 4710019, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasa, adecvat impregnarii suporturilor murale interne si externe, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizarea si punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunostintelor tehnice sistematice. Compania nu îsi poate asuma totusi nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vã recomandam întotdeauna sã verificati dacã produsul este adecvat fiecarui caz în parte. Prezenta anuleazã înlocuiește orice fisa precedentã. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistentã Tehnicã.