

MARCOTHERM PRIMER

FIXATIV MURAL DILUABIL ÎN APA CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

cod 4740019

DESCRIERE

MARCOTHERM PRIMER este un izolant diluabil în apa cu o putere mare de penetrare, indicat pentru impregnarea și consolidarea suprafețelor minerale interne și externe.

Fixativ cu putere mare de acoperire specific pentru sistemul termic MARCOTHERM.

Produsul pune în evidență prezenta umidității reziduale ridicate a suportului, care nu ajunge la suprafață.

Fiind formulat cu polimeri dotati cu particule extrem de mici, în prezenta suprafețelor neomogene, stucaturilor, peticirilor, MARCOTHERM PRIMER uniformizează absorbția suportului, creând ancorajul ideal pentru straturile ulterioare de finisaj.

MARCOTHERM PRIMER este adecvat ca fond pentru învelisuri groase, vopsele și elemente decorative de natură minerală sau sintetică.

Colorat în mod adecvat cu ajutorul colorimetrului, MARCOTHERM PRIMER permite obținerea unor învelisuri optime în ciclurile de zugrăvire cu tonalități intense și vii.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Sistem termic cappotto Marcotherm.
- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelisuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGATIREA SUPTULUI".

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: microemulsii cu miros redus
- Solvent: apă
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,25-1,35 kg/l
- Granulometrie medie: 0.125 mm
- Uscare (25 °C și 65% U.R.): superficială în 30-40 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.

PREGATIREA SUPTULUI

Sistem cappotto MARCOTHERM :

- După lipirea panourilor și netezirea ulterioară așteptați până la uscarea și maturarea completă a masei de spaclu, în circa 10 zile în condiții optime
- Aplicați MARCOTHERM PRIMER conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- Aplicați sistemul de vopsire cu produse de finisare din linia MARCOTHERM.

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă ca suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refăceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.

- În prezenta mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente .

- În prezenta zugrăvelilor vechi eliminați părțile care se exfoliază și nu aderă perfect, iar straturile desprinse de zugrăveli în var sau tempera trebuie îndepărtate complet, spălând suprafața cu apă multă și razuind-o sau utilizând un aparat de spălat cu presiune.

- La interior nivelați neregularitățile suportului și tratați gaurile, scorojile, crapăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006 sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110 sau STUCCOFACILE 9560019; curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.

- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Asigurați-vă ca suportul este bine uscat și aplicați MARCOTHERM PRIMER conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- După cel puțin 6 ore aplicați produsul de finisare.

Suprafețe din beton:

- Curățați suprafețele cu o perie și eliminați eventualele straturi de zugrăveli vechi care se exfoliază.

- În prezenta mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.

- Barele metalice ale armaturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grija și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.

- Refăceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticcontractie fibrăforansat 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticcontractie și anticarbonatantare 9490120.

- Asigurați-vă ca suportul este bine uscat și aplicați MARCOTHERM PRIMER conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- După cel puțin 6 ore aplicați produsul de finisare.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

MARCOTHERM PRIMER

FIXATIV MURAL DILUABIL ÎN APA CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

cod 4740019

Umiditatea suportului: <10%

-Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.

-Unelte: pensula, rol.

-Nr. strat-uri: se aplica 1-2 strat-uri umed pe umed.

-Dilutie:

MARCOTHERM PRIMER va fi diluat cu 20 pâna la 50% apa, în functie de gradul de absorbtie al suportului.

-Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu apa.

-Consum indicativ: 8-10 mp/l. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul cã toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunostintelor sale tehnice si stiintifice. Compania nu îsi poate asuma totusi nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vã recomandam în totdeauna sã verificati dacã produsul este adecvat fiecãrui caz în parte. Prezenta anuleazã si înlocuiește orice fisa precedentã. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistentã Tehnicã.

COLORAREA

MARCOTHERM PRIMER poate fi colorat cu pastele din Sistemul Colorimetric Marcromie si cu colorantii COLORADO seria 548, pâna la maximum 5%.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H : primeri fixativi (pe baza de apa) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

MARCOTHERM PRIMER Contine max.: 30 g/l VOC

- Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic
- A nu se lasa la îndemâna copiilor
- Nu aruncati resturile în retea de canalizare
- Utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate
- În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ mural cu putere mare de acoperire pentru exterior/interior

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica fixativul mural pe baza de apa MARCOTHERM PRIMER cod 4740019, pe baza de microemulsie, adecvat pentru impregnarea suporturilor murale,

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it