

COMBAT 777

VOPSEA DILUABILA CU APA PERMEABILA IGIENIZANTA ANTIMUCEGAI PENTRU INTERIOR

cod 4870777

DESCRIERE

COMBAT 777 este o vopsea diluabila cu apa permeabila pentru interioare, formulata în mod special pentru protectia si decorarea suporturilor interne afectate de condens si umiditate, predispușe în special la dezvoltarea mușegaiului.

Produsul conserva pentru timp îndelungat aspectul original al suportului si realizeaza totodata un efect igienizant, ameliorând confortul habitaculului.

COMBAT 777 este caracterizat printr-o buna putere de acoperire, o permeabilitate ridicata si facilitare de aplicare.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
 - Suprafete de beton.
 - Suprafete din ghips si ghips carton.
 - Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante
- Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat, conform modalitatilor mentionate la paragraful 'Pregatirea suportului'. Nu se aplica pe suporturi proaspete si de natura alcalina, asteptati un timp adecvat de maturare, în general patru saptamâni.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer vinilversatic în emulsie apoasa.
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,70 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 40000 ± 1600 cps la 30 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Stralucire UNI EN ISO 2813: 5-10, opac
- *Eficacitate antimucegai UNI 9805: 0 = nici o dezvoltare
- *Eficacitate fungicida UNI EN 15457: 0 = nici o dezvoltare
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore.
- *Rapoarte de proba nr. 55406 si nr. 68308 emise de THOR SPECIALITIES din Besnate (VA).

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete murale:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, suportul va fi refacut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezenta mușegaiului, tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile decojite din zugravelile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.

- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.
 - Nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorjelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
 - Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapier; eliminati praful.
 - Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
 - Fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau cu fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicati fixativul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat. În general pe suprafete care se farâmiteaza, în prezenta unor vopșe scorjite sau straturi de tempera vechi de grosime mica, utilizati izolantul pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001.
 - Aplicati COMBAT 777 conform modalitatilor prezentate în indicatiile de aplicare.
- *(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensula, rol, pistol, aplicator airless.
- Nr straturi: produsul trebuie aplicat în cel puțin 2 straturi.
- Dilutie: primul strat cu 40% apa; straturile urmatoare cu 20-30% apa.
- În aplicarile cu aplicatorul airless, dilutia difera în functie de aparat si de presiunea exercitata.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.
- Consum indicativ: 7-8 mp/l per strat. Consumul respectiv se refera la suprafete netede si cu nivel mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv cu o proba preliminara pe suportul în cauza.

COLORAREA

Culoarea poate fi obtinuta cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie.
Produsul mai poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P (doar în culori deschise) si cu colorantii COLORADO seria 548.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

COMBAT 777

VOPSEA DILUABILA CU APA PERMEABILA IGIENIZANTA ANTIMUCEGAI PENTRU INTERIOR

cod 4870777

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A : vopsele opace pentru pereti si tavane interne (gloss <25@60°) (pe baza de apa) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

COMBAT 777 Contine max: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabila cu apa pentru interior, protectoare împotriva mucegaiului.

Aplicati pe suprafete pregatite dinainte vopsea diluabila cu apa permeabila protectoare împotriva mucegaiului COMBAT 777 cod 4870777 pe baza de rasini vinil-versatice în dispersie apoasa si aditivi conservanti împotriva formarii mucegaiului, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează în locuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.