

ISOGRAFF

PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE SACRIFICIU

cod 7770002

DESCRIERE

ISOGRAFF este un produs antigraffiti diluabil în apă, permeabil, cu efect de sacrificiu pentru protecția suprafețelor minerale.

ISOGRAFF creează o barieră superficială de sacrificiu care protejează suportul, reducând absorbția apei și murdăriei, nu alterează permeabilitatea suportului și facilitează eliminarea graffiti-urilor ulterioare prin curățare cu apă caldă.

Deoarece stratul de ISOGRAFF poate fi îndepărtat, după eliminarea graffiti-urilor este necesară repetarea tratamentului anti-graffiti.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Suporturi din piatră, caramizi, marmură, granit, etc.
- Suprafețe minerale vopsite deja, consistente și bine ancorate de suport, capabile să suporte curățarea cu apă sub presiune ulterioară.
- În cazul aplicărilor pe vopsele lavabile, culoarea protejată tinde să devină mai intensă.
- Nu poate fi aplicat pe vopsele permeabile și pe baza de var.
- Aplicarea ISOGRAFF modifică suprafețele, conferind un aspect cerat.
- În cazul în care tratamentul antigraffiti pune în evidență diferențe prea mari între suprafețele tratate și cele netratate se recomandă aplicarea produsului pe porțiuni de suprafață geometric delimitate; în acest sens pot fi de ajutor brăurile, consolele, cabluri în general, pentru ca suprafețele să fie coerente din punct de vedere estetic.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: ceara polimerică în dispersie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,98 \pm 0,02$ kg/l
- Timp de scurgere UNI EN ISO 2431: $30'' \pm 3''$ Coppa Iso n.3 la 25 °C
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute, totală în 2 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suporturi din piatră, caramizi, marmură și granit:

- Suprafețele trebuie să fie curate și consistente.
- În cazul suporturilor neconsistente, consolidați suprafața utilizând produse adecvate care vor fi alese în baza tipului de material și nivelului de degradare.
- În prezența murdăriei, crustelor superficiale, exfolierilor, etc., efectuați curățarea prin spălare cu apă sub presiune, hidrosablare, microsablare sau curățare chimică. Se recomandă efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente metode și tipuri de curățare.
- În prezența graffiti-urilor, eliminați-le cu GRAFFITI REMOVER 7780001 conform modalităților menționate în fișa

tehnică respectivă.

- Îndepărtarea graffiti-urilor depinde mult de porozitatea suportului; pe suporturi netede precum marmura și granitul curățarea are loc ușor, în timp ce pe suporturi cu porozitate ridicată, aceasta se poate dovedi dificilă.

- Aplicați produsul pe suportul uscat.

Suporturi vopsite:

- Asigurați-vă că zugrăveala este bine ancorată pe suport și că vopseaua poate rezista spălării ulterioare cu apă sub presiune.

- Stergeți praful și murdăria prezente.

- Aplicați produsul pe suportul uscat.

- Suprafețele vopsite deja cu produse puțin rezistente la spălare precum vopsele permeabile sau pe baza de var nu pot fi tratate cu ISOGRAFF deoarece eventuala spălare ulterioară pentru eliminarea graffiti-urilor comportă și eliminarea stratului de vopsea.

- Efectul antigraffiti este obținut după uscarea totală a produsului (4 ore la 20 °C) și rămâne eficient cel puțin trei ani dacă nu este îndepărtat.

- Suportul protejat cu antigraffiti ISOGRAFF pe care sunt aplicate graffiti-uri poate fi curățat cu un aparat de spălare sub presiune cu apă caldă la 80° C sau cu generator de vapori utilizat pentru curățarea suprafețelor domestice.

- În cazul suprafețelor deja vopsite și pe care au fost aplicate graffiti-uri, eliminarea acestora cu ajutorul produselor decapante poate comportă și eliminarea vopselei, prin urmare se recomandă acoperirea graffiti-urilor cu un nou strat de vopsea și aplicarea ulterioară a produsului antigraffiti ISOGRAFF.

- Deși suprafețele tratate deja cu ISOGRAFF și curățate păstrează o anumită putere antigraffiti, acestea vor fi reînnoite cu o nouă aplicare locală de produs.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unele: pensula, rol, pistol cu presiune mică.

- Înainte de a începe tratamentul antigraffiti, recomandăm contactarea Serviciului de Asistență Tehnică al companiei noastre.

- produsul se usucă în 2 ore la 25 °C și 65% U.R., suprafețele tratate vor fi protejate de ploaie pentru cel puțin 12 ore.

- Nr. straturi: cel puțin 1 strat, evitând scurgerea produsului. Al doilea strat va fi aplicat după 20 de minute de la prima aplicare.

- Diluție: pregătit pentru utilizare.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 6-8 mq/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi netede și cu gard mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară

ISOGRAFF

PROTECTOR ANTIGRAFFITI DE SACRIFICIU

cod 7770002

pe suportul în cauza.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. I : vopsele monocomponente cu performante ridicate (pe baza de apa) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)- ISOGRAFF
Contine max.: 140 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector antigraffiti cu efect de sacrificiu

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica produsul antigraffiti diluabil în apa ISOGRAFF cod.7770002 pe baza de ceara polimerica în dispersie apoasa, în cel puțin 1 strat, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice sistematice. Compania nu îsi poate asuma totusi nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandam întotdeauna să verificati dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează înlocuirea oricărui produs precedent. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistent Tehnic.