

MARCONOL FLATTING

LAC OLEOSINTETIC LUCIOS PENTRU LEMN

cod 8460619

DESCRIERE

MARCONOL FLATTING este un produs pe baza de rasini sintetice cu un procent mare de ulei, pentru lacuirea produselor din lemn destinate interioarelor si exterioarelor, dotat cu o buna elasticitate care permite peliculei sa se adapteze schimbarilor de dimensiune ale suportului.

Pelicula de MARCONOL FLATTING aplicata confera o buna putere protectoare si decorativa.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn la exterior si interior:
Suprafete din lemn noi, vechi si deja lacuite precum lambriuri, mansarde, terase, palisade, obloane, scari, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasina sintetica cu un procent mare de ulei
- Solvent: mixtura de hidrocarburi alifatic
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,92 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitate UNI 8902: 400 ± 50 cps la 25°C (cu vâscozimetru rotational Rotothinner).
- Stralucire UNI EN ISO 2813: >90 unghi de masurare de 60°
- Uscare (la 25°C si 65% U.R.): formeaza o pelicula la suprafata în 2 ore; superficiala în 6 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 12 ore.

PREGATIREASUPORTULUI

- Suprafete din lemn nou:
- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
 - Eliminati eventualele urme de rasini utilizând Diluente nitro 5170076.
 - Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glasapir stucaturile si eliminati praful.
 - Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed.
 - Pe lemnul tânar si uscat sau cu absorbtie excesiva, aplicati un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843 sau, pentru aplicari la interior, de MARCONOL FONDO NITRO 8100031.
 - Slefuiti suprafetele, dupa care aplicati 2 straturi de MARCONOL FLATTING conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

Suprafete din lemn lacuit:

- Slefuiti pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .
- Eliminati eventualele urme de rasini utilizând Diluente nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glasapir stucaturile si eliminati praful.
- Pe zonele degradate sau cu grad de absorbtie excesiv, aplicati un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843

sau, pentru aplicatiile la interior, de MARCONOL FONDO NITRO 8100031.

- Smirgluiti suprafetele, dupa care aplicati 2 straturi de MARCONOL FLATTING conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. $+8^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
Umiditatea relativa a mediului: $<75\%$
Temperatura suportului: Min. $+5^\circ\text{C}$ / Max. $+35^\circ\text{C}$
Umiditatea suportului: $<10\%$
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, pistol.
- Amestecati cu grija produsul înainte de utilizare.
- Diluant: Acquaragia 520001
- Dilutie: cu pensula la 5%, cu pistolul la 10%.
- Aplicati produsul în straturi succesive la interval de cel puțin 12 ore.
- Nr. straturi: în aplicari la interior si în conditii de mediu nu foarte severe se aplica 2 straturi de produs; în caz contrar si pe lemn nou se recomanda aplicarea în 3 straturi.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia 5200010 imediat dupa utilizare.
- Consum indicativ: 8-9 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbtie. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este furnizat în versiunea lucioasa incolora.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: $+30^\circ\text{C}$
Temperatura minima de conservare: $+5^\circ\text{C}$
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. E : lacuri si impregnanti pentru lemn pentru finisaje interne/externe (pe baza de solvent) : 500 g/l (2007)
MARCONOL FLATTING Contine max.: 500 g/l VOC

- Inflamabil.
- a nu se lasa la îndemâna copiilor.
- nu respirati vaporii
- utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.
- Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare.
- în caz de înghitire, nu provocati vomă: consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

MARCONOL FLATTING

LAC OLEOSINTETIC LUCIOS PENTRU LEMN

cod 8460619

Contine: 2-butanonoxim, saruri de cobalt din acizi grasi - Poate provoca o reactie alergica.

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Lac oleosintetic lucios pentru lemn.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica lacul oleosintetic lucios pentru lemn MARCONOL FLATTING cod 8460619, pe baza de rasini sintetice cu procent mare de ulei în solventi alifatici, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazã faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice sistematice. Compania nu îsi poate asuma totusi nici o raspundere pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vã recomandam întotdeauna sã verificati dacã produsul este adecvat fiecarui caz în parte. Prezenta anuleazã înlocuiește orice fisa precedentã. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistentã Tehnicã.