

TAMSTUCCO POLVERE

CHIT PUDRA PENTRU ZIDURI

cod 9410110

DESCRIERE

TAMSTUCCO POLVERE este un chit utilizat la interior pentru nivelarea imperfectiunilor suporturilor murale sau din lemn.

Produsul poate fi utilizat pentru chituiră crăpăturilor și denivelările, chiar adânci, nivelând suprafața.

TAMSTUCCO POLVERE este ușor de smirgluit, asigură un bun ancoraj pentru vopsele și are o aderență bună.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelisuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suporturi interne din lemn, înainte de aplicarea unui sistem de lacuire.

TAMSTUCCO POLVERE este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: ipsos de priză, încetinitori și regulatori de priză
- Aspect: praf alb

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): poate fi smirgluit după 3-4 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

VOPSIRE ULTERIOARA: cu toate vopselele diluabile în apă.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refăceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente.

- În prezența zugrăvelilor vechi eliminați partile care se exfoliază și nu aderă perfect, iar straturile desprinse de zugrăveli în var sau tempera trebuie îndepărtate complet, spălând suprafața cu apă multă și razuind-o sau utilizând un aparat de spălat cu presiune.

- Aplicați TAMSTUCCO POLVERE cu o driscă, prin nivelări succesive, pentru a obține netezirea suprafeței, sau cu o spatulă, pentru a chitui crăpăturile și denivelările.

- Aplicați fixativul, alegându-l în funcție de tipul de vopsea utilizată pentru sistemul de finisare.

Suprafețe din lemn:

- Smirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.

- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și slefuiți toate suprafețele vopsite deja.

- Eliminați eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.

- Chituiți imperfectiunile cu TAMSTUCCO POLVERE.

- Smirgluiți.

- Aplicați fixativul corespunzător sistemului lacuire ales.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: spatula sau driscă.

- Diluție: amestecați 100 părți de produs cu 50-55 părți apă.

- Durata de prelucrare a pastei: 1 oră și jumătate

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: extrem de variabil, în funcție de tipul de suport. La o grosime de 400-500 micrometri se obține un consum de 1 mp/kg. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este compatibil cu pastele colorante din Sistemul Colorimetric Marcromie în nuanțe deschise.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeurile speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Chit pudră pentru ziduri.

Pe suprafețe interioare pregătite dinainte se aplică chitul pudră pentru lemn sau zid TAMSTUCCO POLVERE cod 9410110, pe

TAMSTUCCO POLVERE

CHIT PUDRA PENTRU ZIDURI

cod 9410110

baza de ipsos de priza, încetinitori si regulatori de priza, pentru nivelarea imperfecțiunilor de pe suprafețele murale sau din lemn.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.