

# RASAMIX

NIVELATOR ANTICONTRACTIE RANFORSAT PENTRU TENCUIELI SI ÎNVELISURI PLASTICE MURALE

cod 9440160

## DESCRIERE

RASAMIX este un mortar pe baza de ciment alb, indicat pentru nivelarea si reconstructia tencuielilor si altor suprafete murale, atât în medii externe, cât si interne.

Produsul ofera o aderenta optima pe multe tipuri de suporturi edilitare si, totodata, ofera un ancoraj eficient pentru toate tipurile de vopsele.

RASAMIX permite obtinerea unor nivelari cu caracteristici mecanice ridicate, în mod rapid fara crapaturi si contractii, chiar si în situatiile în care este aplicat în straturi groase.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Tencuieli pe baza de var aerian si nisip fin, noi sau zugravite;

Tencuieli nedrisuite din mortar de var si ciment;

Panouri prefabricate.

Indicat în special pentru refacerea tencuielii pe învelisuri plastice si zgâriate.

RASAMIX este un produs de fond si trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

## CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: ciment Portland si compusi polimerici pentru a spori aderenta la suporturi si pentru a îmbunătăti prelucrarea produsului, regulatori de priza si agregate de granulometrie selectionata.

-Aspect: praf alb

-Dimensiune maxima a agregatelor: 0,5 mm

-Greutate specifica: 1,6 c.a. Kg/l

-pH dupa priza: 11-12

-Uscarea depinde foarte mult de conditiile de temperatura si umiditate ale mediului si suportului; produsul nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare mai devreme de 7 zile, dupa verificarea uscarii complete (absenta petelor de umiditate).

## PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete tencuite:

- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.

- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente .

- Aplicati RASAMIX conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

- Fixati la interior cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001. La exterior utilizati izolantul pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Treceti apoi la aplicarea sistemului de finisare.

\*( Dilutiile izolanului si cantitatea care trebuie aplicata depind

de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

## INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitati aplicarea în caz de vânt puternic, ceata, în plin soare sau pe ploaie.

- Nu aplicati pe suprafete înghetate sau în curs de dezghetare.

- Se recomanda umezirea suportului înainte de a începe aplicarea produsului, în special în anotimpurile calde

Modalitati de aplicare:

Unelte: spatula din otel si netezire cu drisca din burete.

Amestec: 3 parti RASAMIX + 1-1,3 parti apa (8,5-11 litri de apa per sac de 25 kg).

- Amestecul poate fi prelucrat timp de cel puțin 30 min.

- Timp de priza (la 20°C si U.R.<65%):

. Începutul prizei: dupa 50'

. Sfârșitul prizei: dupa circa 100'

- În timpul prelucrării nu adaugati apa pentru a reduce vâscozitatea.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Consum indicativ: 1,2 kg/ mp per mm aplicat.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea alba.

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 1 an.

## INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Iritant pentru ochi, caile respiratorii si piele

A nu se lasa la îndemâna copiilor

Nu inhalati praful

Evitati contactul cu ochii si pielea

În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati un medic

Utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate

În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta

Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor

# RASAMIX

## NIVELATOR ANTICONTRACTIE RANFORSAT PENTRU TENCUIELI SI ÎNVELISURI PLASTICE MURALE cod 9440160

de igiena si siguranta în vigoare; lasati reziduurile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale.  
Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

### REZUMAT DE CAPITOL

Nivelator anticontractie pentru tencuieli si învelisuri plastice murale.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica nivelatorul anticontractie pentru tencuieli si învelisuri plastice murale RASAMIX cod 9440160, pe baza de ciment, agregate selectate si compusi polimerici.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa de prezentare sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentarea nu înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*