

RASOMARC

MASA DE SPACLU DIN CIMENT CU FIBRE PENTRU TENCUIELI

cod 9500150

DESCRIERE

RASOMARC este un mortar sub forma de praf, cu fibre, indicat pentru nivelarea si finisarea tencuielilor si altor suprafete murale exterioare si interioare.

Produsul ofera o aderență optima la suporturile din zidarie.

Usor de aplicat, fara scurgeri si dezlipiri, chiar si cu masina de tencuit. Datorita formulei sale speciale silanizata, RASOMARC este hidrofug si totodata permeabil.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Tencuieli noi pe baza de var aerian si nisip fin.

Tencuieli nedrisuite din mortar de var si ciment.

Panouri prefabricate.

RASOMARC este un produs de fond si trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: lianti hidraulici, agregate minerale selectionate, aditivi specifici si rasini
- Dimensiune maxima a agregatelor: < 0,75 mm
- Greutate specifica: 1,4 c.a. Kg/l
- Greutate specifica a amestecului pregatit pentru utilizare: 1,6 c.a. Kg/l
- Aspect: praf gri
- Uscarea depinde foarte mult de conditiile de temperatura si umiditate ale mediului si suportului; produsul nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare mai devreme de 7 zile, dupa verificarea uscarii complete (absenta petelor de umiditate).

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete tencuite:

- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.

- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente.

- Aplicati RASOMARC conform modalitatilor descrise în indicatiile de aplicare.

- La interior, fixati cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001. La exterior utilizati izolantul pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Treceti la aplicarea sistemului de finisare.

*(Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitati aplicarea în caz de vânt puternic, ceata, în plin soare sau pe ploaie.

- Nu aplicati pe suprafete înghetate sau în curs de dezghetare.

- Se recomanda umezirea suportului înainte de a începe aplicarea produsului, în special în anotimpurile calde

- Modalitati de aplicare: amestecati produsul cu apa necesara pâna la obtinerea unei paste omogene, fara cocoloase.

- Se aplica în straturi groase de 1 pâna la 5 mm maximum.

- Unelte: spatula din otel si netezire cu drisca din burete.

- Amestecati produsul cu 20% din apa.

- Pasta poate fi prelucrata timp de cel puțin 4 ore la 20°C.

- Timp de priza (la 20°C si U.R.<65%):

. Începutul prizei: dupa 45'

. Sfârșitul prizei: dupa circa 90'

- Grosime maxima per strat: 5 mm

- În timpul prelucrării nu adaugati apa pentru a reduce vâscozitatea.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

- Vopsire ulterioara: dupa cel puțin 7 zile.

- Consum indicativ: 1,4 kg/ mp per mm aplicat.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea gri.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 1 an.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Iritant pentru ochi, caile respiratorii si piele

Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea

A nu se lasa la îndemâna copiilor

Nu inhalati praful

Evitati contactul cu ochii si pielea

În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa si consultati un medic

Utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate

În caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta

Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor

RASOMARC

MASA DE SPACLU DIN CIMENT CU FIBRE PENTRU TENCUIELI

cod 9500150

de igiena si siguranta în vigoare; lasati reziduurile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Nivelator anticontractie pentru tencuieli.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica nivelatorul anticontractie pentru tencuieli RASOMARC cod. 9500150 pe baza de lianti hidraulici si agregate minerale selectionate.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentăm anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.