

# SIGNALMARC

## VOPSEA PENTRU MARCAJ RUTIER

### seria 010

#### DESCRIERE

SIGNALMARC este un produs specific pentru marcajele orizontale, pe baza de rasini sintetice, caracterizat printr-o uscare rapida, aderenta si elasticitate buna, rezistenta ridicata la abraziune.

#### INDICATIDE UTILIZARE

Pavimente stradale: asfalt, suporturi din ciment, porfir, etc.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: mixtura din rasini alchidice si cauciuc clorurat.

-Solvent: hidrocarburi alifactice

. 0100039 alb

Pigmentul continut în alb este bioxidul de titan

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,47 - 1,75 kg/l.

-Vâscozitate: 70-95 U. KREBS la 25 °C

. 010139 alb refringent:

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,75±0,10 kg/l.

-Vâscozitate: 80-95 U. KREBS a 20 °C

-Indice de refractie: 1,51

-Granulomerie sfere:

Analiza A.S.T.M dimensiuni ochiuri % sfere

n. 60 0,25 mm 100

n. 70 0,21 mm 98-100

n. 80 0,177 mm 85-90

n. 140 0,105 mm 15-35

n. 230 0,062 mm 0-5

#### PREGATIREASUPORTULUI

- Eliminati orice urma de praf.

- Pe suportul uscat aplicati SIGNALMARC conform modalitatilor prezentate în indicatiile de aplicare.

#### INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea relativa a mediului: <75%.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea suportului: <10% U.R..

- Evitati aplicarea în prezenta condensului superficial si ghetii sau sub actiunea directa a soarelui.

- Unelte: pensula, pistol.

- Amestecati cu grija produsul înainte de utilizare.

- Dilutie: 2-5% cu diluant pentru marcaje rutiere 5060605.

- Pentru aplicari pe ciment este posibila diluarea cu Dil. Nitro 5170076.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu diluant pentru marcaje

rutiere 5060605 sau cu Dil. Nitro 5170076.

- Consum indicativ: 1,5 mp/l (grosime pelicula 180-200 microni)

#### COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile alb 0100039, alb refringent 0100139.

#### DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

#### INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Produs exclusiv pentru uz profesional

- Nociv - usor inflamabil

- Contine:

Toluen

2-butanonoxim. Poate provoca o reactie alergica.

- Usor inflamabil.

- Nociv: pericol de efecte grave asupra sanatatii în cazul expunerii prelungite prin inhalare.

- Posibil risc pentru fetusi în cazul femeilor însarcinate.

- Nociv: poate afecta plamânii în caz de înghitire.

- Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si vertij.

- A nu se lasa la îndemâna copiilor.

- A se pastra la distanta de flacari si scântei – nu fumati.

- Utilizati doar în locuri bine ventilate.

- Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare.

- În cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat respiratoriu adecvat.

- Nu inhalati gazele/fumul/vaporii/ aerosolii.

- În caz de înghitire nu provocati voma: consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

- Eticheta de periculozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare

#### REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea pentru marcaje rutiere.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica vopseaua pentru marcaje rutiere SIGNALMARC seria 010, pe baza de mixtura din rasini alchidice si cauciuc clorurat, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul ca toate informatiile din fisaprezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice sistintificeCompania*

# SIGNALMARC

## VOPSEA PENTRU MARCAJ RUTIER

### seria 010

*nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează înlocuiește orice fișe precedente. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*