

GLOBAL SATINATO

EMAIL SEMILUCIOS PENTRU EXTERIOR SI INTERIOR, LINIA PROFESIONALA

seria 225

DESCRIERE

Email sintetic de utilizare generala, pe baza de rasini alchidice cu îngalbenire limitata si pigmenti stabili la lumina, cu o putere mare de acoperire, capabil sa ofere, pe lânga caracteristici fizico-chimice optime, un efect estetic care confera suprafetei tratate un aspect satinat si rezistent.

GLOBAL SATINATO ofera o bariera eficienta împotriva agentilor atmosferici; protejeaza la exterior atât lemnul, cât si metalele, tratate preventiv, chiar si în conditii de expunere ambientală montana sau marina ridicata.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Suprafete din lemn noi, vechi sau lacuite, precum porti, pervazuri, plinte, grinzi, panouri, etc (orice alt produs din lemn care necesita o lacuire profesionala sau de amator)

Suprafete din fier si aliaje de otel noi, vechi si lacuite anterior, precum grilaje, parapete, pervazuri metalice, etc.

Suprafete zincate, materiale plastic (PVC) sau aliaje usoare, tratate în mod adecvat.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasini alchidice modificate
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 0,95-1,35 kg/l. (în functie de culoare)
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 400-600 cps (vâscozimetru rotational Rotothinner la 25 °C)
- Stralucire UNI EN ISO 2813: 25-30 unghi de masurare 60°
- Uscare (25 °C si 65% U.R.):
 - .formeaza o pelicula dupa 90 min.
 - .superficiala în 5 ore
 - .poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 16 ore

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din metal feros nelacuit:

- Eliminati eventualele urme de calamina compacta si aderenta si orice urma de rugina prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuati o curatare mecanica sau manuala. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizati convertizorul RUGISTOP 5900100.
- În cazul suprafetelor noi care nu prezinta urme de calamina sau rugina este suficienta degresarea suportului cu diluant de spalare.
- Stergeti de praf suprafata, asigurati-va ca suportul este perfect uscat si aplicati 2 straturi de antirugina (SATURNO seria 191 sau CROMO K70 seria 194).
- Dupa cel putin 16 ore aplicati 2 straturi de GLOBAL SATINATO.

Suprafete din metal feros lacuit anterior:

- Eliminati straturile de vopsele vechi care se exfoliaza si rugina prezenta prin curatare mecanica sau manuala, smirgluiti

vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obtine o suprafata rugoasa. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizati convertizorul RUGISTOP 5900100.

- Eliminati praful de pe suport.
- Aplicati 2 straturi de antirugina (SATURNO seria 191 sau CROMO K70 seria 194) pe suporturi perfect uscate.
- În cazul suprafetelor puternic deteriorate se recomanda eliminarea completa a vopselelor vechi si a ruginii prezente prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM90 5600014 si o curatare mecanica sau manuala ulterioara.
- Suprafetele sablate pâna la metal alb trebuie acoperite cu primul strat de antirugina în maximum 8 ore.
- Dupa cel putin 16 ore, aplicati 2 straturi de GLOBAL SATINATO.

Suprafete din lemn nou:

- Smirgluiti pe uscat pentru a elimina fibrele desprinse;
- Curatati suprafata. eliminati reziduurile de la prelucrare si eventualele rasini cu Dil. Nitro 5170076;
- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed;
- Pe lemn tânar si uscat sau pe lemn cu o absorbtie excesiva aplicati un strat de MARCONOL IMPREGNANTE seria 843 si smirgluiti usor cu hârtie abraziva.
- Pentru a asigura o putere mai mare de acoperire produsului de finisare ulterior aplicati 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519 si smirgluiti.
- Aplicati apoi GLOBAL SATINATO.

Suprafete din lemn lacuit:

- Controlati starea vopselelor vechi, eliminati partile care se exfoliaza si nu adera bine.
- Nivelati neregularitatile suportului. Gaurile, crapaturile si defectele pot fi tratate cu TAMSTUCCO 9400006 pentru lemn aflat la interior.
- Smirgluiti si curatati.
- Pentru a asigura o putere mai mare de acoperire produsului de finisare ulterior aplicati 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519 si smirgluiti.
- Aplicati apoi GLOBAL SATINATO.

Suprafete zincate din aluminiu sau aliaje usoare:

- Eliminati eventualele straturi de oxizi prin curatare mecanica sau manuala.
- Degresati în mod acurat cu solutii alcaline adecvate sau cu diluant.
- Eliminati orice urma de praf si aplicati fondul universal anticoroziv PRIMER cod 1630307 pe suportul perfect uscat.
- Lacuiti cu GLOBAL SATINATO.

Suprafete din material plastic (PVC):

- Smirgluiti suprafata pentru a o înapri usor.
- Degresati cu Dil. Nitro 5170076 si curatati suportul.
- Aplicati un strat de fond universal PRIMER 1630307;
- Dupa cel putin 12 ore, pe suportul perfect curatat si uscat, aplicati 2 straturi de GLOBAL SATINATO. Pe materiale

GLOBAL SATINATO

EMAIL SEMILUCIOS PENTRU EXTERIOR SI INTERIOR, LINIA PROFESIONALA

seria 225

plastice diferite de PVC este indicata verificarea aderenței cu probe practice pe suportul respectiv.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativa a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, rol din lâna cu par scurt.
- Amestecati cu grija produsul înainte de diluare.
- Dilutie: 0-3% cu Acquaragia 5200010 sau Dil. Sintetico 5210011.
- Nr. straturi: 2
- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia5200010 sau Dil. Sintetico 5210011 imediat dupa utilizare.
- Consum indicativ: 6-7 mp/l a 2 straturi, corespunzând unei pelicule uscate de 50 microni grosime.

COLORAREA

Produsul este furnizat în culorile din paletar si poate fi colorat cu Sistemul Colorimetric Marcromie.
În cazul utilizării unor marci diferite de produs colorat sau completării unei lucrări cu un produs realizat cu colorimetrul se recomanda amestecarea diferitelor produse în scopul evitării unor diferite usoare de nuanta.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. D : vopsele pentru finisaje si învelisuri interne/externe din lemn sau metal(pe baza de solvent) : 400 g/l (2007)
GLOBAL SATINATO Contine max.: 400 g/l VOC

- inflamabil.
 - a nu se lasa la îndemâna copiilor.
 - nu respirati vaporii.
 - utilizati îmbracaminte de protectie si manusi adecvate.
 - în caz de înghitire nu provocati voma: consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
 - Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare.
 - în cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat respiratoriu adecvat.
- Contine: 2-BUTANONOXIM, saruri de cobalt din acizi grasi -

Poate provoca o reactie alergica.

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Email sintetic satinat pentru exterior-interior.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica emailul sintetic pentru exterior/interior GLOBAL SATINATO seria 225, pe baza de rasini alchidice modificate si pigmenti rezistenti la lumina, în cel putin 2 straturi, cu un consum minim de 140 ml/mp.
Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei și cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.