

MARCORES

EMAIL CU USCARE RAPIDA

seria 260

DESCRIERE

Este un email sintetic lucios pe baza de rasini alchidice modificate cu uscare rapida, pentru lacuirea produselor metalice în general, precum rafturi metalice, utilaje, tractoare si remorci agricole, echipamente metalice în general.

Produsul se caracterizeaza printr-o tinuta verticala optima, putere mare de umplere, stralucire si putere de acoperire.

Pelicula aplicata ofera o bariera eficienta împotriva agentilor atmosferici.

Poate fi utilizat exclusiv pentru utilizari nereglementate de decretul legislativ 161/2006.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat la exterior si interior pe obiecte metalice în general.

Exclusiv pentru utilizari nereglementate de D.L. 161/2006

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: Rasini alchidice modificate

-Solventi: mixtura de hidrocarburi alifatic

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,30 kg/l (în functie de culoare)

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 650 ± 50 cps (vâscozimetru rotational Rotothinner la 25 °C)

-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): formeaza o pelicula în 20 min.; superficiala în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 7 pâna la 24 de ore, cu emailuri sintetice cu uscare rapida.

PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete din metal feros nelacuit:

- Eliminati eventualele urme de calamina compacta si aderenta si orice urma de rugina prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuati o curatare mecanica sau manuala. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizati convertizorul RUGISTOP 5900100.

- Stergeti de praf suprafata, asigurati-va ca suportul este perfect uscat si aplicati 2 straturi de antirugina FENALKYD 1610107.

- În cazul suprafetelor noi care nu prezinta urme de calamina sau rugina este suficienta degresarea suportului cu diluant de spalare.

- Aplicati 2 straturi de MARCORES conform modalitatilor indicate.

Suprafete din metal feros lacuit anterior:

- Eliminati straturile de vopsele vechi care se exfoliaza si rugina prezenta prin curatare mecanica sau manuala, smirgluiti vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obtine o suprafata ruogoasa. Pentru a elimina rugina în zonele greu accesibile utilizati convertizorul RUGISTOP 5900100.

- În cazul suprafetelor puternic deteriorate se recomanda eliminarea completa a vopselelor vechi si a ruginii prezente prin

sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM90 5600014 si o curatare mecanica sau manuala ulterioara.

- Eliminati praful de pe suport.

- Aplicati 2 straturi de antirugina FENALKYD 1610107 pe suporturi perfect uscate.

- Aplicati 2 straturi de MARCORES conform modalitatilor indicate.

Suprafete zincate din aluminiu sau aliaje usoare:

- Eliminati eventualele straturi de oxizi prin curatare mecanica sau manuala.

- Degresati în mod acurat cu solutii alcaline adecvate sau cu diluant.

- Eliminati orice urma de praf si aplicati fondul universal anticoroziv PRIMER cod 1630307 pe suportul perfect uscat.

- Aplicati 2 straturi de MARCORES conform modalitatilor indicate.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Support uscat.

- Unelte: pensula si pistol.

- Nr. straturi: cel putin 2 straturi.

- Diluant: Dil. pentru emailuri rapide 5070712 sau Dil. Nitro Antiabur 5170076.

- Dilutie: cu pensula 0-5%; cu pistolul 20-30%.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu diluant pentru emailuri rapide 5070712 sau cu Dil. Nitro Antiabur 5170076 imediat dupa utilizare.

- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe suprafete netede.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

Nociv - usor inflamabil

- usor inflamabil.

- nociv în cazul inhalarii si contactului cu pielea.

- iritant pentru piele.

MARCORES

EMAIL CU USCARE RAPIDA

seria 260

- a nu se lasa la îndemâna copiilor.
- pastrati departe de flacari si scântei – nu fumati.
- nu respirati vaporii
- utilizati îmbracaminte de protectie adecvata.
- în caz de înghitire consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
- utilizati doar în locuri bine ventilate.

Contine: xilena, 2-butanonoxim, saruri de cobalt din acizi grasi -
Poate provoca o reactie alergica.

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si
1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.

REZUMAT DE CAPITOL

Email cu uscare rapida.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica emailul cu uscare rapida
MARCORES seria 260, pe baza de rasini alchidice modificate,
în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 170 ml/mp.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentată sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.