

# MINI CONFEZIONI

EMAIL DE RETUSARE PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

seria 270

## DESCRIERE

MINI CONFEZIONI sunt o serie de emailuri alchidice lucioase si metalizate, de uz general, cu o aplicare usoara, ideale pentru mici retusuri si decoratiuni realizate de amatori.

## INDICATIDE UTILIZARE

Datorita caracteristicilor sale, produsul poate fi aplicat pe suporturi din lemn, metal si materiale plastice pentru interior si exterior.

Pentru utilizari nereglementate de Directiva Legislativa 161/2006

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasini alchidice
- Solvent: mixtura de hidrocarburi alifaticice
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.00 -1,15 kg/l. (în functie de culoare)
- Vâscozitate UNI 8902: 600 ± 50 cps (vâscozimetru rotational Rotothinner, a 25 °C).
- Uscare (25 °C si 65% U.R.): formeaza o pelicula în 3 ore; superficiala în 7 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 16 ore

## PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete din metal feros:

- Eliminati straturile de vopsele vechi care se exfoliaza, eventualele urme de calamina compacta si aderenta si orice urma de rugina prin curatare mecanica sau manuala. Pentru a elimina rugina în zonele greu de atins utilizati convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Stergeti suprafata de praf; pe suportul uscat aplicati un produs antirugina (SATURNO s. 191 sau CROMO K70 s. 194).
- Pe suprafete curate si uscate aplicati MINI CONFEZIONI.

Suprafete din lemn:

- Smirgluiti pe uscat pentru a elimina fibrele desprinse.
- Curatati suprafata si eliminati eventualele rasini.
- În prezenta vopselelor vechi, eliminati partile care se exfoliaza si nu sunt aderente.
- Nivelati neregularitatile suportului.
- Smirgluiti si curatati.
- Pe suprafete curate si uscate aplicati MINI CONFEZIONI.

Suprafete tencuite:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat.
- Eliminati eventualele eflorescente prezente, straturile vechi de vopsea, depunerile de praf, smog si altele.
- Pe suprafete curate si uscate aplicati MINI CONFEZIONI.

Suprafete din material plastic (PVC):

- Smirgluiti suprafata pentru a o înaspri usor.

- Degresati cu Dil. Nitro 5170076 si curatati suportul.
- Pe suportul curat si uscat aplicati MINI CONFEZIONI. Pe materiale plastice diferite de PVC este indicata verificarea aderenței cu teste practice pe suportul în cauza.

## INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea relativa a mediului: <80%.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Support uscat

- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.

- Unelte: pensula.

- Amestecati produsul înainte de diluare.

- Diluati: cu Acquaragia 5200010 sau Dil. Sintetico 5210011 la 3-5%.

- Nr. straturi: 1-2

- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Acquaragia 5200010 sau Dil. Sintetico 5210011 imediat dupa utilizare.

- Consum indicativ: 12 mp/l per strat. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile din catalog în versiunile lucios si metalizat (aluminu si aur).

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Nu intra sub incidenta Directivei Legislative 161/2006

-Inflamabil.

-a nu se lasa la îndemâna copiilor.

-nu respirati vaporii.

-în caz de incendiu utilizati extincatoare cu spuma, pulbere chimica sau CO2 - nu utilizati apa

-utilizati doar în locuri bine ventilate.

-contine:

2-butanonoxim, saruri de cobalt din acizi grasi - Poate provoca o reactie alergica.

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare.

## REZUMAT DE CAPITOL

# MINI CONFEZIONI

EMAIL DE RETUSARE PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

seria 270

-----

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*