

UNIMARC SMALTO MICACEO

PROTECTOR ACRILIC DILUABIL ÎN APA CU EFECT MICACEU PENTRU INTERIOR-EXTERIOR

seria 303

DESCRIERE

UNIMARC SMALTO MICACEO este un email pe baza de rasini acrilice si incluziuni lamelare, care protejeaza si decoreaza suporturile metalice.

Formula sa speciala realizeaza:

- un efect de bariera: structura lamelara speciala creeaza straturi paralele ale incluziunilor în interiorul peliculei, care împiedica penetrarea apei si a agentilor atmosferici.

- un efect de scut: oxidul de fier micaceu si aluminiul din produs împiedica radiatiile ultraviolete sa ajunga la straturile inferioare, întârziind degradarea liantului.

Datorita caracteristicilor estetice, produsul poate fi utilizat pe suporturi diverse, pentru a crea efecte estetice placute.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- suporturi din metale feroase pretratate în mod adecvat;
- suprafete din aluminiu si aliaje usoare tratate în mod adecvat.
- suprafete zincate;
- suprafete din material plastic (PVC);
- suporturi din lemn nou sau deja vopsit.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasini sintetice în dispersie apoasa
- Pigmenti si incluziuni: oxizi din fier micaceu, aluminiu
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,24 \div 1,28$ kg/l în functie de culoare
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 10.000 ± 1000 cps la 25 °C (Vâscozimetru rotational Brookfield)
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala 1 ora; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete din metal feros:

- Eliminati prin curatare mecanica sau manuala solzii de laminare care nu sunt perfect aderenti si orice urma de rugina.
- Eliminati eventualele straturi de vopsele vechi cu aderenta slaba si smirgluiti toata suprafata.
- Degresati suportul cu Dil. Nitro 5170076.
- Eliminati orice urma de praf si murdarie.
- Aplicati pe suportul perfect uscat 2 straturi de UNIMARC ANTIRUGGINE cod. 3310107, la interval de cel putin 6 ore.
- Pe suprafete deosebit de expuse la agentii atmosferici aplicati 2 straturi de antirugina sintetica CROMO K70 seria 194.
- Aplicati 2 straturi de UNIMARC SMALTO MICACEO.

Suprafete din aluminiu si aliaje usoare:

- Eliminati eventualele straturi de oxizi prin curatare mecanica sau manuala.
- Degresati în mod acurat cu solutii alcaline adecvate sau cu

diluat.

- Eliminati eventualele straturi de vopsele vechi cu aderenta slaba si smirgluiti toata suprafata pentru a o înaspri.
- Eliminati orice urma de praf si, pe suportul perfect uscat, aplicati UNIMARC SMALTO MICACEO.
- Pe suprafete deosebit de expuse la agentii atmosferici este posibila ameliorarea aderenței aplicând ca fond 2 straturi de UNIMARC ANTIRUGGINE 3310107 sau de PRIMER 1630307.

Suprafete zincate

- Degresati cu Dil. Nitro 5170076 si curatati suportul.
- Pe suportul curat si uscat aplicati 2 straturi de UNIMARC SMALTO MICACEO.
- Pe suprafete deosebit de expuse la agentii atmosferici sau care se degradeaza, cu aparitia ruginii, aplicati ca fond 2 straturi de UNIMARC ANTIRUGGINE 3310107 sau de PRIMER 1630307.

Suprafete din material plastic (PVC):

- Smirgluiti suprafata pentru a o înaspri usor.
- Degresati cu Dil. Nitro 5170076 si curatati suportul.
- Pe suportul curat si uscat aplicati 2 straturi de UNIMARC SMALTO MICACEO.

Suprafete din lemn:

- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glasapapir stucaturile si eliminati praful.
- Aplicati pe suportul curat si uscat 2 straturi de fond UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019, la interval de cel putin 6 ore, sau de vopsea opaca de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Aplicati 2 straturi de UNIMARC SMALTO MICACEO.

INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

-Unelte: pensula, rol si pistol.

-În aplicarile cu pensula si rolul, produsul va fi aplicat ca atare sau diluat cu maximum 5% apa.

-În aplicarile cu pistolul, produsul va fi diluat cu 15% apa.

-Nr. straturi: cel putin 2 straturi.

-Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.

-Consum indicativ: 6-7 mq/l la 2 straturi

UNIMARC SMALTO MICACEO

PROTECTOR ACRILIC DILUABIL ÎN APA CU EFECT MICACEU PENTRU INTERIOR-EXTERIOR

seria 303

COLORAREA

Culoarea poate fi obtinuta cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie si cu colorantii COLORADO seria 548. În cazul utilizarii unor marci diferite este recomandata amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferentele mici de nuanta.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Cat. D: vopsele pentru finisaje si placari de interior/exterior pentru lemn, metal (pe baza de apa) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC SMALTO MICACEO Contine max.: 130 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector acrilic diluabil în apa satinat cu efect micaceu pentru interioare-exterioare.

Se aplica, pe suprafete pregatite dinainte, emailul diluabil în apa satinat UNIMARC SMALTO MICACEO seria 303, pe baza de rasini sintetice în dispersie apoasa, oxizi de fier micaceu, aluminiu si pigmenti coloranti cu o rezistenta ridicata la lumina, în cel putin 2 straturi, cu un consum minim de 140 ml/mp.

Furnizarea si punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecăruia în parte. Prezentarea anulează în locurile respective fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it