

# UNIMARC SMALTO MURALE OPACO

FINISAJ DILUABIL ÎN APA INODOR OPAC PENTRU SUPRAFETE MARI

seria 306

## DESCRIERE

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO este un email diluabil în apa pentru interioare și exterioare, indicat în special pentru tratarea suprafețelor interne mari din spitale, școli, aziluri și orice mediu unde trebuie garantat un standard igienic-sanitar ridicat prin spalări frecvente. UNIMARC SMALTO MURALE OPACO a fost formulat pentru a asigura o lavabilitate completă a suprafeței, această calitate fiind însoțită de o permeabilitate bună a suportului, rapiditate de uscare și putere mare de acoperire.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugraveli vechi și învelisuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Ideal pentru finisarea învelisurilor plastice interioare și tapete de hârtie vechi.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGATIREA SUPTULUI".

Nu se aplica pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natură liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă

- Clasificare UNI EN 13300:

- .Rezistentă la spălare ISO 11998: clasa 1
- .Stralucire EN ISO 2813: <5, foarte opac
- .Acoperire ISO 6504-3: clasa 2 la un consum de 7 mp/l

Caracteristici suplimentare

- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,35 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902:  $12000 \pm 2000$  cps la 25 °C (vâscozimetru rotacional Brookfield)
- Rezistentă la spălare UNI 10560: >10000 cicluri, optimă
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

## PREGATIREA SUPTULUI

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refăceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Pentru a proteja zidul împotriva formării mușcăiului, aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 111 cod 4810111

pentru aplicările la exterior sau cu COMBAT 444 cod 4810444 pentru aplicările la interior.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugraveli vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- La interior nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crapăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; Curățați stucaturile și peticiunile cu glaspapir.

- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Pe suprafețe curate și uscate aplicați:

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat.

La exterior și la interior, în prezența straturilor de grosime redusă de tempera vechi sau de zugraveli farâncioase aplicați un strat de izolant fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Pentru obținerea suprafețelor netede pe suporturi poroase și puțin uniforme, se recomandă aplicarea a 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019.

- Aplicați UNIMARC SMALTO MURALE OPACO.

Suprafețe din beton:

- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.

- Barele metalice ale armaturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grija și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.

- Refăceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticcontractie fibrănforsat 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticcontractie și anticarbonatant 9490120.

- Pe suprafețe uscate și curate aplicați :

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

La exterior și la interior, în prezența straturilor de grosime redusă de tempera vechi sau de zugraveli farâncioase aplicați un strat de izolant fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Pentru obținerea suprafețelor netede pe suporturi poroase și puțin uniforme, se recomandă aplicarea a 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019.

- Aplicați UNIMARC SMALTO MURALE OPACO.

# UNIMARC SMALTO MURALE OPACO

FINISAJ DILUABIL ÎN APA INODOR OPAC PENTRU SUPRAFETE MARI

seria 306

\*( Dilutiile izolanului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica corespunzatoare).

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensula, rol, pistol si aplicator airless.

- Nr. straturi: cel putin 2 straturi.

- Dilutie: primul strat cu 15% apa; 0-5% apa pentru straturile urmatoare.

- În aplicările cu aplicatorul airless diluția (0-15%) diferă în funcție de aparat și de presiunea exercitată.

- Pentru a obtine cele mai bune caracteristici ale UNIMARC SMALTO MURALE OPACO este necesara pregătirea unor suprafețe perfect netede și plane.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 9-10 mp/l per strat. Consumul respectiv se refera la suporturi netede și cu gard mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv cu o proba preliminară pe suportul în cauza.

## COLORAREA

Culoarea poate fi obtinuta cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie și cu colorantii COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor marci diferite este recomandata amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferentele mici de nuanță.

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A : vopsele opace pentru pereti și plafoane interne (gloss <25@60°) (pe baza de apa) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. C : vopsele pentru pereti externi cu suport mineral (pe baza de apa) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

UNIMARC SMALTO MURALE OPACO Contine max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificarilor și adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul

conform normelor de igiena și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deseuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informatii suplimentare, consultați fisa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj diluabil în apă inodor opac pentru suprafețe mari.

Se aplica, pe suprafețe pregătite dinainte, emailul diluabil în apă satinat UNIMARC SMALTO MURALE OPACO cod 3060119 pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*