

# UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO

FINISAJ DILUABIL ÎN APA INODOR SEMILUCIOS PENTRU SUPRAFETE MARI

seria 307

## DESCRIERE

UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO este un email diluabil în apa pentru interioare și exterioare, indicat în special pentru tratarea suprafețelor interne mari din spitale, școli, aziluri și orice mediu unde trebuie garantat un standard igienic-sanitar ridicat prin spălări frecvente. UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO a fost formulat pentru a asigura o lavabilitate completă a suprafeței, această calitate fiind însoțită de o permeabilitate bună a suportului, rapiditate de uscare și putere mare de acoperire.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe baza de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugraveli vechi și învelisuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Ideal pentru finisajul satinat al învelisurilor plastice interioare. Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGATIREA SUPTULUI".

Nu se aplica pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer acrilic în dispersie apoasă

- Clasificare UNI EN 13300:
  - .Rezistentă la spălare ISO 11998: clasa 1
  - .Stralucire EN ISO 2813:  $\geq 10$  unghi de acoperire 85°, satinat
  - .Acoperire ISO 6504-3: clasa 2 la un consum de 7 mp/l

Caracteristici suplimentare

- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,24 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902 a 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield):  $3000 \pm 200$  cps
- Rezistentă la spălare UNI 10560:  $>10000$  cicluri, optimă
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

## PREGATIREA SUPTULUI

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refăceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Pentru a proteja zidul împotriva formării mușcăiului, aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 111 cod 4810111 pentru aplicările la exterior sau cu COMBAT 444 cod 4810444

pentru aplicările la interior.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugraveli vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- La interior, nivelați neregularitățile suportului și tratați gaurile, scorbile, crapăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; Curățați stucaturile și peticiunile cu glaspaper.
- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Pe suprafețe curate și uscate aplicați:

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat.

La exterior și la interior, în prezența straturilor de grosime redusă de tempera vechi sau de zugraveli farâncioase aplicați un strat de izolant fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Pentru obținerea suprafețelor netede pe suporturi poroase și puțin uniforme, se recomandă aplicarea a 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019.

- Aplicați UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO.

Suprafețe din beton:

- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.
- Barele metalice ale armaturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grijă și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.

- Refăceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticcontractie fibrănforsat 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticcontractie și anticarbonatare 9490120.

- Pe suprafețe uscate și curate aplicați :

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

La exterior și la interior, în prezența straturilor de grosime redusă de tempera vechi sau de zugraveli farâncioase aplicați un strat de izolant fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Pentru obținerea suprafețelor netede pe suporturi poroase și puțin uniforme, se recomandă aplicarea a 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019.

- Aplicați UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO.

\*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind

# UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO

FINISAJ DILUABIL ÎN APA INODOR SEMILUCIOS PENTRU SUPRAFETE MARI

seria 307

de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:  
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea relativă a mediului: <75%  
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensula, rol, pistol și aplicator airless.
- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluție: primul strat cu 15% apă; 0-5% apă pentru straturile ulterioare.
- În aplicările cu aplicatorul airless diluția (0-15%) diferă în funcție de aparat și presiunea utilizată.
- Pentru a îmbunătăți caracteristicile produsului UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO este necesară pregătirea unor suprafețe perfect plane și netede.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 9-10 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

## COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

Produsul mai poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P (pentru tonalități deschise) și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor marci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C  
Temperatura minimă de conservare: +5 °C  
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A : vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss <25@60°) (pe bază de apă) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. C : vopsele pentru pereți externi cu suport mineral (pe bază de apă) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO Contine max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deseuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Email diluabil în apă semilucios pentru suprafețe mari.

Se aplică, pe suprafețe pregătite dinainte, emailul diluabil în apă inodor UNIMARC SMALTO MURALE SEMILUCIDO seria 307, pe bază de rasini acrilice în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*