

UNIMARC SMALTO LUCIDO

PROTECTOR ACRILIC INODOR DILUABIL ÎN APA LUCIOS PENTRU EXTERIOR SI INTERIOR

seria 310

DESCRIERE

UNIMARC SMALTO LUCIDO este un produs diluabil în apă, de o calitate ridicată, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasă și pigmenți coloranți, cu o rezistență ridicată la lumina.

Rasinele acrilice din care este compus conferă produsului o rezistență optimă la agenții atmosferici, o rezistență ridicată la îngălbenire și o acoperire, dilatare și aderență bună pe tipuri diferite de suport.

UNIMARC SMALTO LUCIDO este inodor și neinflamabil.

Ca toate produsele din linia UNIMARC, este ușor de aplicat și se usucă rapid.

UNIMARC SMALTO LUCIDO este indicat pentru finisaje de calitate mare pe suporturi externe și interne din fier, tablă zincată, aliaje ușoare, lemn, plastic și suprafețe murale interne.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- suporturi din lemn nou sau deja vopsit;
- suporturi din metale feroase pretratate în mod adecvat;
- suprafețe zincate, aluminiu și aliaje ușoare;
- suprafețe din material plastic (PVC);
- Suprafețe murale interne.

ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor de culoare închisă aplicați fondul izolanț UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod 3080001/0019

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.00-1.30 kg/l în funcție de culoare.
- Stralucire UNI EN ISO 2813: >80, unghi de aplicare 60°
- Rezistență la spălare UNI 10560: optimă, >10000 cicluri
- Vâscozitate UNI 8902: 1400 ± 300 cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield).
- Uscare (25 °C și 65% U.R.): la atingere 3 ore, poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros:

- Eliminați prin curățare mecanică sau manuală solzii de laminare care nu sunt perfect aderenți și orice urmă de rugină.
- Eliminați eventualele straturi de vopsele vechi cu aderență slabă și smirgluiți toată suprafața.
- Degresați suportul cu Dil. Nitro 5170076.
- Eliminați orice urmă de praf și murdărie.
- Aplicați pe suportul bine uscat 2 straturi de UNIMARC ANTIRUGGINE cod 3310107, la interval de cel puțin 6 ore.
- Pe suprafețe deosebit de expuse la agenții atmosferici aplicați ca fond 2 straturi de antirugine sintetică CROMO K70 seria 194.
- Aplicați 2 straturi de UNIMARC SMALTO LUCIDO.

Suprafețe zincate, aluminiu și aliaje ușoare:

- Eliminați eventualele straturi de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.
- Degresați în mod acurat cu soluții alcaline adecvate sau cu diluat.
- Eliminați eventualele straturi de vopsele vechi cu aderență slabă și smirgluiți toată suprafața pentru a o înăspri.
- Eliminați orice urmă de praf și pe suportul perfect uscat aplicați UNIMARC ANTIRUGGINE cod. 3310107 pe zonele care prezentau urme de rugină.
- Pe suprafețe deosebit de expuse la agenții atmosferici aplicați ca fond 2 straturi de PRIMER monocomponent cod 1630307.
- Aplicați 2 straturi de UNIMARC SMALTO LUCIDO.

Suprafețe din material plastic (PVC):

- Smirgluiți suprafața pentru a o înăspri ușor.
- Degresați cu Dil. Nitro 5170076 și curățați suportul.
- Pe suportul curat și uscat aplicați 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019.
- După cel puțin 6 ore aplicați 2 straturi de UNIMARC SMALTO LUCIDO.

Suprafețe din lemn:

- Smirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu gâspapir stucaturile și eliminați praful.
- Aplicați pe suportul curat și uscat 2 straturi de UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019, la interval de cel puțin 6 ore, sau de vopsea opacă de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519.
- Șlefuiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de UNIMARC SMALTO LUCIDO.

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refăceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușgaiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și partile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crapăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; Curățați stucaturile și peticiile cu gâspapir.
- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX

UNIMARC SMALTO LUCIDO

PROTECTOR ACRILIC INODOR DILUABIL ÎN APA LUCIOS PENTRU EXTERIOR SI INTERIOR

seria 310

9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Pe suprafețe curate și uscate aplicați un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat. În prezența unor straturi vechi de tempera sau de vopsele scorjite de grosimi mici aplicați un strat de izolant fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați UNIMARC SMALTO LUCIDO.

*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICATIPENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea relativă a mediului: <75%.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Suport uscat.

-Unelte: pensula, rol și pistol.

-Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

-În aplicările cu pensula și rolul produsul va fi aplicat ca atare sau diluat cu max. 5% apă.

-În aplicările cu pistolul produsul va fi diluat cu 10% apă.

-Consum indicativ: 6-7 mp/l la 2 straturi, pentru o peliculă de 40 microni.

-Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor marci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. B : vopsele pentru pereți și plafoane interne (gloss ≥ 25@60°) (pe baza de apă) : 150 g/l (2007) / 100 g/l (2010)

Cat. D : vopsele pentru finisaje și învelisuri interne/externe ale

suporturilor din lemn și metal (pe baza de apă) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC LUCIDO Contine max.: 100 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeurile speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Protector acrilic diluabil în apă pentru interior-exterior.

Se aplică, pe suprafețe pregătite dinainte, emailul diluabil în apă lucios inodor UNIMARC SMALTO LUCIDO seria 310, pe baza de rășini acrilice în dispersie apoasă și pigmenți coloranți, cu o rezistență mare la lumină, în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 140 ml/mp.

Furnizarea și punerea în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Nu recomandăm în totdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentăm anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.