

# SELECT

VOPSEA DILUABILA ÎN APA SUPERLAVABILA ACRILICA OPACA PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

seria 397

## DESCRIERE

SELECT este o vopsea diluabila în apa, superlavabila, opaca, cu putere mare de acoperire, pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasa. Adecvat în special pentru zugravirea suprafetelor interioare, unde este necesar un nivel ridicat de finisare, si pentru zugravirea suprafetelor exterioare cu expunere moderata la agentii atmosferici.

Foarte usor de aplicat, o putere antipicatura optima, nu se scurge în timpul aplicarii.

SELECT a fost realizat în mod expres pentru utilizare profesionala, fiind caracterizat de o putere de umplere si acoperire foarte ridicata, chiar si în cazul unor suprafete cu grade diferite de absorbtie.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi si vechi pe baza de lianti hidraulici.
- Suprafete din beton all'interno.
- Suprafete din ghips si ghips carton.
- Zugraveli vechi si învelisuri de natura organica sau minerala, uscate, compacte, absorbante si coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafetele vor fi pregatite în mod adecvat conform modalitatilor descrise în paragraful "PREGATIREA SUPORTULUI".

Nu se aplica pe suporturi proaspete si de natura alcalina, asteptati un timp adecvat de maturare, în general patru saptamâni.

- Nu se recomanda utilizarea pe suprafete exterioare din beton deoarece, din cauza permeabilitatii ridicate, produsul nu are o putere protectoare împotriva agresiunii anhidridelor carbonice, cauza principala a degradarii betonului.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,58 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902:  $35000 \pm 4000$  a  $25^\circ\text{C}$  (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Rezistent la spalare UNI 10560: 5000 cicluri, rezistent
- Stralucire UNI EN ISO 2813: <5, foarte opac
- Rezistent la substante bazice UNI 10795: rezistent
- Uscare (la  $25^\circ\text{C}$  si 65% U.R.): superficiala în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 4 ore.

## PREGATIREA SUPORTULUI

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si maturat. Daca este necesar, refaceti sau consolidati suportul cu produse specifice.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 si cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Pentru a proteja zidul de formarea mucegaiului, aditivati vopseaua diluabila în apa cu igienizatorul COMBAT

111 cod 4810111 pentru aplicari la exterior sau cu COMBAT 444 cod 4810444 pentru aplicari la interior.

- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente si partile decojite din zugravurile vechi. Eliminati complet eventualele straturi desprinse de zugraveli în var sau tempera.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.

Suprafete tencuite, din ghips si ghips carton:

- La interior, nivelati neregularitatile suportului si tratati gaurile, scorojelile, crapaturile si denivelarile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110; curatati stucaturile si peticirile cu glaspapir.
- Sigilati fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Efectuati eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Pe suprafete curate si uscate aplicati:

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicati izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat.

La exterior si la interior, în prezenta straturilor de grosime redusa de tempera vechi sau de zugraveli farâmicioase aplicati un strat de izolant fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Aplicati SELECT.

Suprafete din beton:

SELECT este un produs adecvat pentru decorarea suprafetelor din beton, însa nu poate fi considerat un protector al betonului la exterior, deoarece nu are un efect anticarbonatate.

- Eliminati partile structurale de ciment cu aderența slaba.
- Barele metalice ale armaturilor care ies la suprafata vor fi periate cu grija si tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.

- Refaceti partile lipsa cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticcontractie fibroranforsat 9490140/130; efectuati nivelarea finala cu BETOXAN 200 nivelator anticcontractie si anticarbonatate 9490120.

- Pe suprafete uscate si curate aplicati :

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe baza de apa sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

La exterior si la interior, în prezenta straturilor de grosime redusa de tempera vechi sau de zugraveli farâmicioase aplicati un strat de izolant fixativ mural pe baza de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fara solvent ATOMO 8840001.

- Aplicati SELECT.

\*( Dilutiile izolantului si cantitatea care trebuie aplicata depind de nivelul de absorbtie al suportului si sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultati fisa tehnica

# SELECT

VOPSEA DILUABILA ÎN APA SUPERLAVABILA ACRILICA OPACA PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

seria 397

corespunzatoare).

## INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Evitati aplicarea sub actiunea directa a soarelui.

- Dupa aplicare suprafetele exterioare trebuie protejate de ploaie si umiditate pâna la uscarea completa a produsului, în mod normal (la 20°C) dupa aproximativ 48 de ore.

- Unelte: pensula, rol, pistol si aplicator airless.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

- Dilutie: cu apa; cu pensula la 30-35%; cu rolul la 30%.

- În aplicările cu aplicator airless, dilutia difera în functie de aparat si presiunea utilizata.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare cu apa.

- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat. Consumul respectiv se refera la suprafete netede si cu grad mediu de absorbtie. Este indicata determinarea consumului efectiv cu o proba preliminara pe suportul în cauza.

## COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

Produsul mai poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P si cu colorantii COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor marci diferite este recomandata amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferentele mici de nuanta.

În interventiile exterioare este recomandata întotdeauna utilizarea materialele de aceeasi marca de la o muchie la alta. În cazul lucrarilor unde, din cazuri de forta majora, este indispensabila continuarea cu o noua marca pe acelasi perete, nu uniti culorile. Pentru racord, utilizati eventualele întreruperi de continuitate ale suprafetei, plinte, muchii, santuri sau altele.

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE(Dir. 2004/42/EC)

Cat. A : vopsele opace pentru pereti si plafone interne (gloss <25@60°) (pe baza de apa) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. C : vopsele pentru pereti externi cu suport mineral (pe baza

de apa) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

SELECT Contine max.: 30 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma D.L. 65 din 14/03/03 si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. A nu se lasa la îndemâna copiilor. Utilizati în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa. În caz de înghitire, consultati imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncati resturile în retea de canalizare, în cursurile de apa si pe pamânt.

Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabila în apa lavabila acrilica pentru interior-exterior. Pe suporturi pregatite dinainte se aplica vopseaua diluabila în apa lavabila pentru interior-exterior SELECT cod 3970019 pe baza de rasini acrilice în dispersie apoasa, având caracteristici de rezistenta la spalare conform normei UNI 10560 egal cu 5000 cicluri, în cel puțin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizarea si punerea în lucru a materialului € ..... per mp

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor tehnice științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Nu recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*