

MARCONOL EFFETTO CERATO

FINISAJ HIDROFUG SEMILUCIOS ANTIZGÂRIETURA PENTRU SUPRAFETE EXTERIOARE DIN LEMN

seria 863

DESCRIERE

MARCONOL EFFETTO CERATO este un produs adecvat pentru impregnarea și protecția lemnului.

Se caracterizează printr-o putere de penetrare ridicată, necesară pentru protecția față de agenții atmosferici și poluanți chiar și în condiții ambientale severe, rămânând nealterat în ciuda variațiilor structurale naturale ale lemnului.

Componenta specială a MARCONOL EFFETTO CERATO permite obținerea de finisaje cu putere mare de acoperire și hidrofuge deoarece formează un film microporos cu un grad foarte mare de permeabilitate la vaporii de apă; lemnul tratat își menține echilibrul higrometric natural, evitând inconvenientul exfolierii lacurilor sintetice tradiționale pentru lemn, deoarece produsul este ușor de întreținut.

MARCONOL EFFETTO CERATO conține aditivi special care absorb razele ultraviolete și este colorat cu pigmenți transparenți care colorează lemnul fără a masca nervurile.

INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafețe exterioare și interioare din lemn:

Suprafețe din lemn noi, vechi și deja lacuite precum lambriuri, mansarde, ferestre, balcoane, palisade, obloane, scări, diverse obiecte.

ATENȚIE la tratarea lemnului bogat în tanin (de ex. castanul), deoarece pot apărea pete închise la culoare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasina alchidica modificata
- Pigmenți: oxizi de fier transparenți, rezistenți la razele U.V.
- Solvent: mixtura de hidrocarburi alifatiche
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,90-0,94 kg/l (în funcție de culoare)
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 208 ± 24 cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Stralucire UNI EN ISO 2813: 30±10 unghi de măsurare la 60°
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă la suprafața în 2 ore; superficială în 8 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 24 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafețe de lemn nou sau decapat:

- Smirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
- Pe lemnul tânăr și uscat sau cu o absorbție excesivă aplicați un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat s. 843.
- Slefuiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de MARCONOL EFFETTO CERATO.

Suprafețe din lemn lacuit:

- Slefuiți pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și slefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Pe zonele degradate sau cu o absorbție excesivă, aplicați un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat s. 843.
- Smirgluiți suprafețele după care aplicați 2 straturi de MARCONOL EFFETTO CERATO.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unele: pensula, pistol.
- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.
- Produsul este pregătit pentru utilizare. Dacă suportul este puțin absorbant diluați cu Acquaragia 5200010 sau cu Dil. Sintetico 5210011 pentru a favoriza penetrarea (maximum 10 parti de diluant la 100 de produs).
- În aplicările cu pistolul, diluați produsul cu maximum 10% Acquaragia 5200010.
- Nr. straturi: produsul va fi aplicat în 2 straturi. În medii extrem de severe sau pe suporturi foarte absorbante se recomandă aplicarea a 3 straturi.
- Pentru aplicările la exterior se recomandă utilizarea MARCONOL EFFETTO CERATO colorat, deoarece pigmentii (oxizi de fier) dezvoltă funcția de protecție împotriva razelor UV.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010.
- Consum indicativ: 4-5 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbție. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil în versiunea incoloră și în nuanțele din catalog, fiind compatibil de asemenea cu pastele colorante din sistemul colorimetric MARCROMIE (fino al 3% max).

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

MARCONOL EFFETTO CERATO

FINISAJ HIDROFUG SEMILUCIOS ANTIZGÂRIETURA PENTRU SUPRAFETE EXTERIOARE DIN LEMN

seria 863

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. E : lacuri si impregnanti pentru lemn pentru finisaje interne/externe(pe baza de solvent) : 500 g/l (2007)

MARCONOL EFFETTO CERATO Contine max.: 500 g/l VOC

- Inflamabil.
- în caz de incendiu utilizati extinctoare cu spuma, pulbere chimica sau CO2 - nu utilizati apa
- a nu se lasa la îndemâna copiilor.
- Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare.
- în cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat respiratoriu adecvat.
- în caz de înghitire, nu provocati voma: consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

Contine:

2-butanonoxim, saruri de cobalt din acizi grasi - Poate provoca o reactie alergica.

Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare

Produsul trebuie transportat, utilizat si stocat conform normelor de igiena si siguranta în vigoare. Dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Impregnant – finisaj hidrofug pentru lemn.

Pe suporturi din lemn pregatite dinainte se aplica impregnantul - finisajul hidrofug pentru lemn pentru interior si exterior MARCONOL EFFETTO CERATO seria 863, pe baza de rasini alchidice modificate, oxizi de fier transparenti micronizati si protectori împotriva razelor ultraviolete, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al lemnului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoștințelor sale tehnice si științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o raspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandăm întotdeauna să verificăm dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fisa precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it