

TRAFFIC

FINISAJ EPOXIDIC PENTRU PAVIMENTE DIN CIMENT, BICOMPONENT, PE BAZA DE APA

seria 871

DESCRIERE

TRAFFIC este un produs de finisare pe baza de rasini epoxidice în emulsie apoasa, conceput special pentru lacuirea pavimentelor interioare din ciment, unde este necesara o duritate mare si o rezistenta ridicata la abraziune.

TRAFFIC este indicat în special pentru pavimentele din cladirile industriale deoarece este capabil sa reziste la circulatia mijloacelor mecanice precum motostivuitoarele.

Produsul este indicat pentru vopsirea peretilor în constructiile industriale unde este necesara o finisare cu rezistenta, bune performante mecanice si usor de curatat.

INDICATIDE UTILIZARE

La interior, poate fi aplicat pe:

- Suprafete din ciment nou sau deja vopsit.
- Tencuieli din var si ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE

TRAFFIC este un produs bicomponent.

-Compus A 8710019/8710167:

Liant: rasini poliamidice în solutie apoasa

Solvent: apa

-Compus B 8710150:

întaritor: rasina epoxidica

-Masa volumica UNI EN ISO 2811-1:

Compus A=1,49±0,05 kg/l.

Compus B=1,14±0,05 kg/l.

-Aspect: semilucios

-Pot-life: 4 ore la 20 °C

-Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 8 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 24 de ore, fara a depasi însa 48 ore.

PREGATIREASUPOORTULUI

Pavimente din ciment:

- Asigurati-va ca suportul este bine uscat si complet maturat.
- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie consistenta si nu trebuie sa aiba tendinte de farâmitare. În caz contrar, refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.
- Nivelati neregularitatile suportului. Gaurile, scorjelile, crapaturile si denivelarile pot fi tratate cu produse pe baza de ciment.
- Controlati starea vopselelor precedente. Partile care nu sunt perfect aderente trebuie eliminate.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii sau prin spalare.
- Pe suportul uscat aplicati TRAFFIC conform indicatiilor descrise.

Suprafete tencuite:

- Asigurati-va ca suportul are un timp de maturare de cel putin

28 de zile.

- Controlati starea de conservare. Suprafata trebuie sa fie consistenta. În caz contrar refaceti sau consolidati suprafata cu produse specifice.
- Eliminati cu ajutorul unei perii sau prin spalare eventualele eflorescente prezente .
- În prezenta zugravelilor vechi eliminati partile care se exfoliaza si nu sunt perfect aderente, în timp ce straturile scorjite de vopsea pe baza de var sau tempera trebuie eliminate complet, spalând suprafata cu apa din abundenta si razuind-o sau utilizând un aparat de spalat cu presiune.
- Nivelati neregularitatile suportului. Gaurile, scorjelile, crapaturile si denivelarile de pe suprafetele interioare pot fi tratate cu BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 sau cu produse pe baza de ciment.
- Curatati stucaturile si peticirile cu glaspapier.
- Eliminati depunerile de praf, smog si altele cu ajutorul unei perii.
- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu COMBAT 222 detergent 4810222 si cu COMBAT 333 asanator 4810333.
- Pe suportul uscat aplicati TRAFFIC conform indicatiilor descrise.

INDICATIPENTRU APLICARE

-Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Modalitati de aplicare:

Produsul poate fi aplicat cu pensula, rolul si pistolul.

- Prima operatiune de efectuat este amestecarea celor doua componente: componentul A (8710019/8710167) + componentul B (8710150) în raport volumetric de 3:1.
- Dupa amestecarea componentelor este posibila diluarea produsului: pentru primul strat cu 20% apa pentru aplicarile cu pensula si rolul; cu 40% apa pentru aplicarile cu pistolul; pentru al doilea strat diluati cu 20% apa.
- Nu adaugati apa ulterior pentru a prelungi durata de utilizare (pot-life).
- Amestecati (catalizati) si utilizati câte un pachet (comp. A + comp. B).
- Nr. straturi: se aplica 2 straturi.
- pentru a evita formarea umbrelor, aplicati produsul cu continuitate, evitând retusarea cu rolul sau cu pensula a suprafetelor vopsite deja atunci când produsul a format deja o pelicula.
- Consum indicativ: 3,5-4 mp/l la 2 straturi. Consumul respectiv se refera la suporturi netede si cu grad mediu de absorbtie. Se recomanda efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.
- Poate fi acoperit ulterior cu un nou strat din acelasi produs.

TRAFFIC

FINISAJ EPOXIDIC PENTRU PAVIMENTE DIN CIMENT, BICOMPONENT, PE BAZA DE APA

seria 871

- Respectati cu scrupulozitate raportul amestecului.
- Respectati timpii de uscare înainte de a aplica un nou strat.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea componentului A alba 8710019 și gri 8710167 (referire la culoarea S181 din paletarul Global).

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C
Temperatura minima de conservare: +5 °C
Produsul este afectat de îngheț.
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 2 ani.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. J : vopsele bicomponente cu performante înalte (pe baza de apa) : 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)
TRAFFIC Contine max.: 140 g/l VOC

Contine izoforon-diamina, compusi epoxidici. Vezi instructiunile producatorului.
Produs amestecat componenti A + B:
Iritant pentru ochi și piele
Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea
A nu se lasa la îndemâna copiilor.
În cazul contactului cu ochii, spalati imediat cu multa apa și consultati un medic.
Nu aruncati resturile în rețeaua de canalizare.
Nu inhalati gazele/vaporii/fumul/aerosolii
Evitati contactul cu ochii și pielea
În cazul unei ventilatii insuficiente, utilizati un aparat respiratoriu adecvat.
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igiena și siguranta în vigoare. După utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile să se usuce complet și tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj epoxidic pentru pavimente, bicomponent, pe baza de apa.
Pe suprafete pregatite dinainte se aplica finisajul epoxidic bicomponent pe baza de apa TRAFFIC seria 871, pe baza de rasini poliamidice în emulsie apoasa, în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 140 ml/mp.
Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informatiile din fisa prezenta

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

sunt furnizate pe baza experientei si cunoștințelor tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișe precedente. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.